

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

broj: MDTL 2024/04 od 26. 4. 2024.

MAXIDECOR® TRANSFER LACK

transparentni lak za metalik zidnu foliju

Karakteristike

- Jednostavan za nanošenje
- Izvrsna paropropusnost
- Ekološki proizvod

Osobine i namena

MAXIDECOR Transfer Lack je bezbojni lak na bazi akrilnih veziva i aditiva. Nanosi se na već pripremljene unutrašnje zidne površine na koje je potrebno zalepiti MAXIDECOR Metallico foliju. Lako se aplikuje na obojen zid ili na zid dekorisan nekom od MAXIDECOR dekorativnih tehnika, najčešće na teksturne materijale poput MAXIDECOR Travertino ili MAXIDECOR Concrete. Krajnji efekat metalom obloženih zidova postiže se skidanjem folije nakon 1 sata. Folija ne sme ostati zalepljena na zidu duže od 2 sata. Ako materijal na koji se lepi folija nije potpuno suv, folija se može obezbojiti..

Pakovanje

MAXIDECOR Transfer Lack se isporučuje u pakovanju od 1 L.

Tehnički podaci

- Izgled: tečan;
- Boja: providna
- Gustina (T = +20 °C) (kg/L): $\approx 1,05$;
- Sadržaj suve materije (%): $\approx 32-35$;
- Sadržaj lako isparljivih organskih jedinjenja (VOC) (g/L): $< 1,0$;

Sastav: akrilno vezivo, zgušnjivači, aditivi i voda.

Priprema i uputstvo za upotrebu

Površina mora biti: suva, čista, bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća, koje mogu sprečiti dobro prijanjanje na podlogu. Što je površina glađa, to će se folija lakše preneti na površinu. Zid na koji nameravete da nanese foliju, premažite MAXIDECOR Transfer Lack valjkom ili četkom u jednom bogatom sloju. Folija se jednostavno, naličjem, odnosno „matiranom“ stranom lepi na zid neposredno nakon nanošenja MAXIDECOR Transfer Lack-a. Lak nanosite na površinu ne veću od 2 m², jer se u suprotnom lak može osušiti pre nanošenja folije. Kako bi folija što bolje prionula na zid, rukom ili suvim





Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

mikrofiber valjkom, dodatno je utisnuti na zid kako bi se što bolje preslikala i kako bi se oslobodio zarobljeni vazduh. Foliju skinuti nakon 1 sata. Folija ne sme ostati zalepljena na zidu duže od 2 sata. Jako je važno da se MAXIDECOR Travertino/Concrete suše minimum 24 sata pre nanošenja folije a svaki sloj nekog drugog dekorativnog premaza ili boje minimum 6 sati. Ako materijal na koji se lepi folija nije potpuno suv, folija se može obezbojiti.

Optimalna radna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Ne sme se koristiti ispod +5 °C.

Potrošnja: 7–9 m²/L u jednom sloju, u zavisnosti od hrapavosti i upijanja podloge, tehnike i načina nanošenja.

Čišćenje alata i prostora

Posle upotrebe alat odmah oprati čistom vodom. Sav materijal koji se nehotice nađe na površinama koje nisu predviđene za tretiranje, odmah očistiti dok se materijal još nije osušio.

Postupanje sa otpadom

Ostatke nepotrošene boje koja nije razblaživana, u dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži sačuvati za vršenje eventualnih popravki ili kasniju upotrebu;

Prilikom odlaganja, boju ne mešati sa komunalnim otpadom, ne izlivati u kanalizaciju, vodotokove ili okolinu, već je pomešati sa cementom ili drugim upojnim materijalom (piljevinom, peskom i sl.) i u stvrdnutom stanju odložiti je kao građevinski (klasifikacioni broj: 17 09 04) ili komunalni (klasifikacioni broj: 08 01 12) otpad. Temeljno očišćena ambalaža se može reciklirati.

Održavanje obojenih površina

Premazane površine ne zahtevaju posebno održavanje. Sva neprhivaćena nečistoća može se ukloniti suvom i čistom tkaninom ili mekom četkom. U slučaju da se fleke ne mogu ukloniti na ovaj način, napraviti rastvor neutralnog deterdženta (pH 6–8) i čiste vode (prilikom razblaživanja, poštovati uputstva proizvođača sredstva za čišćenje). Čistom mikrofiber tkaninom ili sundjerom nežno trljati fleku. Nakon čišćenja, isprati površinu pažljivo, potom suvom i čistom krpom, tapkanjem odstraniti višak vode sa premaza. Ako je fleke nemoguće ukloniti, potrebno je ponoviti postupak bojenja, što je opisano u poglavljima: Priprema površina; Impregniranje površina; Priprema boje; Nanošenje boje.

Nakon farbanja, površine se moraju tretirati pažljivo nekoliko nedelja jer će premaz dostići svoju konačnu tvrdoću, trajnost i otpornost na mokro brisanje, pri normalnim uslovima (temperatura od +20°C i relativnoj vlažnosti vazduha od 60%), posle četiri nedelje.

Zaštita na radu

Zaštita tela:

- Ruke zaštititi nepropusnim rukavicama;
- Oči zaštititi upotrebom zaštitnih naočara;
- Disajne puteve zaštititi maskom u slučaju nanošenja boje mašinom za špricanje.

Tokom rada ne konzumirati hranu, piće i ne pušiti. Pre pauze i nakon rada oprati ruke.



Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

U slučaju gutanja mirovati i ne izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć lekara, pokazati mu bezbednosni list proizvoda.

U slučaju kontakta sa očima ispirati oči čistom vodom u trajanju od 15 minuta. Tokom ispiranja držati kapke otvorenim. Zatražiti pomoć oftamologa, pokazati mu bezbednosni list proizvoda.

Za više informacija pogledati bezbednosni list proizvoda.

Rok upotrebe i skladištenje

18 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.

Kontrola kvaliteta

Svojstva proizvoda definisana su u skladu sa važećim normama i internim standardom kvaliteta. MAXIMA postojanjem i primenom standarda praćenja i kontrole kvaliteta ISO 9001 osigurava deklarisanu performanse proizvoda. Ispitivanje i praćenje kvaliteta se vrše u MAXIMA razvojnom centru na dnevnom nivou i periodično u ovlašćenim institutima i laboratorijama.

Uvođenjem i strogom primenom standarda u području zaštite životne okoline ISO 14001 i zaštite na radu OHSAS 18001, što je dokazano odgovarajućim sertifikatima, prilikom proizvodnje i poslovanja MAXIMA ne utiče negativno na životnu okolinu i obezbeđuje bezbedne uslove rada.

Ostale informacije

Tehnička uputstva navedena u ovom tehničkom listu su izrađena na osnovu prakse i iskustva sa težnjom da se ugradnjom proizvoda postignu željeni rezultati. Za sve štete proistekle iz neadekvatnog izbora proizvoda i neprofesionalne ugradnje, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo za eventualne kasnije revizije i dopune.