

Dubokopenetrirajući, brzосуšeći prajmer

D11 je prajmer za pripremu upijajućih podloga za naknadno nanošenje lepкова za pločice, maltera ili boja na unutrašnjim ili spoljašnjim površinama.

SVOJSTVA PROIZVODA

- Može se razblažiti u odnosu 1:1
- Brzo sušenje
- Poboljšava prijanjanje
- Može se nanositi četkom ili valjkom
- Smanjuje upijanje
- Veže prašinu
- Bez rastvarača

PODRUČJE PRIMENE

- Prajmiranje betona, lakog i poroznog betona
- Prajmiranje prilikom zidanja ciglom
- Prajmiranje cementne i kalcijum sulfatne košuljice
- Prajmiranje cementnog, krečnog ili gipsanog maltera
- Prajmiranje vlaknaste cementne ploče
- Prajmiranje gipsane ploče

SAVETI ZA UGRADNJU

Priprema podloge: Pre nanošenja prajmera D11 podloga mora biti upijajuća, čista i bez prisutva mraza. Takođe mora biti stabilna, bez prisutva masti, boja, sitnih mrvljivih čestica. Sve meke ili loše vezivne čestice podloge moraju biti uklonjene. U kasnijem postavljanju pločica treba se voditi računa da gipsani malteri nisu glatki ili istrošeni.

Važna napomena:

- Peskariti kalcijum sulfatnu košuljicu pre nanošenja prajmera, do stabine površine
- Zaostala vlaga za gipsane maltere $\leq 1\%$
- Zaostala vlaga za kalcijumsulfatne košuljice $\leq 0.5\%$

TIP PODLOGE

Upijajuće mineralne podloge *

Gipsane podloge/Kalcijum sulfatne košuljice

Gipsane ploče

NANOŠENJE PRAJMER D 11

1 sloj razblažen u odnosu 1:1 sa vodom

2 sloja nerazređena

1 sloj nerazređen (samo na spojevima)

*Beton, porozni beton, peskoviti krečnjak, krečni i cementni malteri i cementne košuljice.

Primena: Prajmer D11 se nanosi četkom, valjkom od jagnjeće kože, četkom za lepljene tapeta ili prskanjem. Površina mora biti otporna na grebanje nakon sušenja. Nanosi se onoliko materijala koliko je potrebno da se izbegne stvaranje sjajnog sloja. Preporuka za nanošenje je četkom, jer prajmer tada ima najbolje prodiranje u površinu.

TEHNIČKE VREDNOSTI I KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Jedinica	Vrednost	Napomena
Gustina	kg/dm ³	1	
Potrošnja	ml/m ²	60-100	Po sloju
Interval	minut	30	Između pojedinačnih premaza
		60	Između završnog sloja i lepljenja pločica
		60-90	Do nanošenja mase za izravnavanje podloge
Temperaturna primena	°C	+5 do + 30	
Boja			Crvena
Sve tehničke vrednosti su laboratorijski rezultati odrađeni na 21°C ±2°C i 50% relativnoj vlažnosti.			
Skladištenje	Može se čuvati na suvom i hladnom mestu najmanje 12 meseci u originalom neotvorenom pakovanju.		
Odlaganje	Proverite da li su kontejneri za jednokratnu upotrebu potpuno prazni.		
Pakovanje	Plastična kanta (1 l, 5 l, 10 l i 200 l)		
Sredstvo za čišćenje	Dok je sveže: Voda		

Napomena: Informacije sadržane u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i tačne su prema našem najboljem saznanju. Međutim, nisu obavezujuće. Treba se prilagoditi zahtevima individualnog projekta, specifičnoj primeni i lokalnim uslovima. Inženjer/projektant mora unapred proveriti specifične uslove primene i, ako se razlikuju od navedenih standardnih uslova, zahtevaće pojedinačno odobrenje. Tehnički saveti koje pružaju stručni konsultanti MC-a ne zamenjuju potrebu za pregledom planiranja od strane klijenta ili njegovih agenata u pogledu istorije zgrade ili građevine. U skladu s ovim preduslovom, odgovorni smo za tačnost ovih informacija u okviru naših uslova prodaje i isporuke. Preporuke naših zaposlenika koje odstupaju od podataka navedenih u našim tehničkim listovima za nas su obavezujuće samo ako su pismeno potvrđene. U svim slučajevima moraju se poštivati općeprihvaćena pravila struke i prakse koje odražavaju trenutno stanje tehnike. Informacije navedene u ovom tehničkom listu vrijede za proizvod koji je isporučila tvrtka u zemlji koja je navedena u podnožju. Treba napomenuti da se podaci u drugim zemljama mogu razlikovati. Morate se pridržavati tehničkih listova proizvoda koji vrijede za relevantnu državu. Najnoviji tehnički list primjenjuje se uz isključivanje prethodnih, propisno zamijenjenih verzija; datum izdavanja u podnožju mora se poštivati. Najnovija verzija dostupna je kod nas na zahtjev ili se može preuzeti s naše web stranice. [2100004682]