

D20 Speed je brzосуšećimultifunkcionalni prajmer za pripremu upijajućih i neupijajućih površina za naknadno nanošenje lepkova za pločice, smeša za punjenje, maltera ili boja u unutrašnjim i spoljnim prostorima.

SVOJSTVA PROIZVODA

- Može se razblažiti u odnosu 1:2
- Brzo sušenje
- Za upijajuće i neupijajuće podloge
- Veoma dobro prijanjanje
- Može se nanositi valjkom ili četkom
- Za unutrašnje i spoljne prostore
- Visoko produktivan
- Bez rastvarača

PODRUČJE PRIMENE

- PRAJMIRANJE NEUPIJAJUĆIH PODLOGA (Nerazređen)**
 - Glazirane i neglazirane keramičke pločice
 - Ploče od prirodnog i veštačkog kamena
 - Čvrsto vezane boje nerastvorljive u vodi
 - Tankoslojni disperzivni lepkovi
 - Visoko zbijeni betoni
 - Imregirane OSB ploče i drvene ploče
 - Gumene asfaltne ploče
- PRAJMIRANJE UPIJAJUĆIH PODLOGA (Razblažen u odnosu od 1:1 do 1:2)**
 - Beton, laki i porozni betona
 - Cigla
 - Cementna i kalcijum sulfatna košuljica
 - Cementni, krečni i gipsani malter
 - Vlaknasto cementne ploče
 - Gipsane ploče

SAVETI ZA UGRADNJU

Priprema podloge: Pre nanošenja prajmera D 20 Speed podloga mora biti upijajuća, čista i bez prisutva mraza. Takođe mora biti stabilna, bez prisutva masti, boja, sitnih mrljivih čestica. Sve meke ili loše vezivne čestice podloge moraju biti uklonjene. U kasnijem postavljanju pločica treba se voditi računa da gipsani malteri nisu glatki ili istrošeni.

Važna napomena:

- Peskariti kalcijum sulfatnu košuljicu pre nanošenja prajmera, do stabine površine
- Nanositi samo na suve gipsane maltere
- Zaostala vlaga za kalcijumsulfatne košuljice $\leq 0.5 \%$

TIP PODLOGE

Upijajuće mineralne podloge *

Gipsane podloge/Kalcijum sulfatne košuljice

Gipsane ploče

NANOŠENJE PRAJMER D 20 Speed

1 sloj razređen u odnosu od 1:1 do 1:2

2 sloja razređena 1:1

1 sloj razređen 1:1 (samo na spojevima)

*Beton, porozni beton, peskoviti krečnjak, krečni i cementni malteri i cementne košuljice.

Primena: Prajmer D 20 Speed se nanosi četkom, kratkim velur valjkom, četkom za lepljene tapeta. Površina mora biti otporna na grebanje nakon sušenja. Nanosi se onoliko materijala koliko je potrebno da se izbegne stvaranje lokvi. Pre nanošenja D 20 Speed prajmera, potrebno je protresti i tako promešati pakovanje jer zrno koje se nalazi u prajmeru ima tendenciju da se slegne na dnu pakovanja. U slučaju razblaživanja vodom, prajmer treba promešati i držati u pokretu prilikom obrade da bi se izbeglo taloženje mase.

VAŽNA NAPOMENA

Zbog različitog kapaciteta upijanja građevinski materijala i različitih uslova okoline, vreme sušenja prajmera može biti promenljivo. Pre daljih radova površina na koju je nanet prajmer mora biti dovoljno osušena. Za postavku keramičkih pločica, kamenih ili drvenih obloga preporuka je koristiti neke od brzovezujućih lepkova (M 21, M 21 HP Speed, M 22 HP Flow i dr.) Da bi se dobili optimalni rezultati, preporuka je da se pre upotrebe uradi test uzorak specifičan za datu lokaciju.

TEHNIČKE VREDNOSTI I KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Jedinica	Vrednost	Napomena
Gustina	kg/dm ³	1.36	
Potrošnja	g/m ²	50-100	
Uslovi primene	°C	+5 do +30	
Vremenski interval	minut	15-30	Vremenski interval do nanošenja pločica kod upijajućih podloga (1:1)
		30-45	Vremenski interval do nanošenja pločica kod neupijajućih podloga (nerazređen)
		45-60	Vremenski interval do nanošenja mase za izravnavanje

Sve tehničke vrednosti su laboratorijski rezultati odrađeni na 21°C ±2°C i 50% relativnoj vlažnosti.

Baza	Visokokvalitetna plastična disperzija sa odabranim dodacima
Boja	Plava
Skladištenje	Može se čuvati na suvom i hladnom mestu najmanje 12 meseci u originalom neotvorenom pakovanju.
Pakovanje	1kg, 5kg i 10kg
Sredstvo za čišćenje	Dok je sveže: Voda

Napomena: Informacije sadržane u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i tačne su prema našem najboljem saznanju. Međutim, nisu obavezujuće. Treba se prilagoditi zahtevima individualnog projekta, specifičnoj primeni i lokalnim uslovima. Inženjer/projektant mora unapred proveriti specifične uslove primene i, ako se razlikuju od navedenih standardnih uslova, zahtevaće pojedinačno odobrenje. Tehnički saveti koje pružaju stručni konsultanti MC-a ne zamenjuju potrebu za pregledom planiranja od strane klijenta ili njegovih agenata u pogledu istorije zgrade ili građevine. U skladu s ovim preduslovom, odgovorni smo za tačnost ovih informacija u okviru naših uslova prodaje i isporuke. Preporuke naših zaposlenika koje odstupaju od podataka navedenih u našim tehničkim listovima za nas su obavezujuće samo ako su pismeno potvrđene. U svim slučajevima moraju se poštivati općeprihvaćena pravila struke i prakse koje odražavaju trenutno stanje tehnike. Informacije navedene u ovom tehničkom listu vrijede za proizvod koji je isporučila tvrtka u zemlji koja je navedena u podnožju. Treba napomenuti da se podaci u drugim zemljama mogu razlikovati. Morate se pridržavati tehničkih listova proizvoda koji vrijede za relevantnu državu. Najnoviji tehnički list primjenjuje se uz isključivanje prethodnih, propisno zamijenjenih verzija; datum izdavanja u podnožju mora se poštivati. Najnovija verzija dostupna je kod nas na zahtjev ili se može preuzeti s naše web stranice. [2100004682]