

MC-DUR 2095 M

Transparentni poliuretanski premaz na vodenoj bazi



SVOJSTVA PROIZVODA

- Mat, transparentni, dvokomponentni poliuretanski premaz sa odličnim svojstvima čišćenja
- Odlična adhezija i velika površinska čvrstoća
- Odlična svojstva ugradnje
- Povećana UV stabilnost, ne stvara prašinu
- Paropropusan

OBLASTI PRIMENE

- Površinski premaz za EP i PU sisteme poda
- Premaz koji omogućava lakše čišćenje
- Za primenu na industrijskim sistemima podova i estetski prijatnim, specijalnim sistemima izloženim srednjim, mehaničkim i hemijskim uticajima
- Za upotrebu na spoljnim područjima i paropropusnim sistemima
- REACH-izlaganje: periodični kontakt sa vodom, dugoročno udisanje, primena

SAVETI ZA UGRADNJU

Priprema podloge/Mešanje: Pogledajte brošure "Opšti saveti za ugradnju": "Industrijski podovi – Podloga i Priprema podloge" i "Reaktivne smole".

Ugradnja: MC-DUR 2095 M se nanosi valjkom unakrsno, ravnomerno i bez tragova na reaktivan osnovni sloj. Kratkodlaki valjci se preporučuju za nanošenje premaza. Unakrsna primena je ključna za ujednačeno matiranje. Moraju se poštovati navedene smernice za potrošnju. MC-DUR 2095 M se nanosi najmanje 12 sati nakon prethodnog sloja. Ne sme se naneti kasnije od 24 sata nakon prethodnog sloja. Ako se ovaj maksimalni interval prekorači, potrebno je blago brušenje prethodnog sloja pre nanošenja MC-DUR 2095 M. MC-DUR 2095 M ne štiti premaze koji nisu otporni na UV zračenje od žutila uzrokovanog direktnom sunčevom svetlošću.

Opšte informacije: Potrošnja, vreme primene, otpornost na pešački promet i vreme do postizanja potpune otpornosti zavise od temperature, svojstava i stanja objekta. Pogledajte i brošuru "Opšti saveti za primenu – Reaktivne smole". Vreme mešanja od 5 minuta se mora poštovati. Materijal treba presuti u čistu kofu i ponovo promešati. Izloženost hemikalijama i UV svetlu može izazvati promene boje koje obično ne utiču na osobine i upotrebljivost premaza. Površine izložene mehaničkim i hemijskim uticajima podložne su habanju. Preporučuju se redovne provere i kontinuirano održavanje.

TEHNIČKE VREDNOSTI I KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristika	Jedinica	Vrednost	Napomena
Odnos mešanja	maseni udeo	10 : 3.5	komponenta baza : komponenta učvršćivač
Gustina	g/cm ³	approx. 1	
Vreme rada	minuti	approx. 25	na 20° C i 50 % relativne vlažnosti
Prohoda nakon	sati	approx. 12	na 20° C i 50 % relativne vlažnosti
Potpuna otpornost nakon	dani	7	na 20° C i 50 % relativne vlažnosti
Uslovi ugradnje	°C	≥ 10 ≤ 25	Temperatura materijala, podloge i vazduha
	%	≤ 75	relativna vlažnost
	K	3	iznad tačke rose
Potrošnja	g/m ²	approx. 150	u zavisnosti od stanja podloge

Sve tehničke vrednosti su laboratorijski rezultati utvrđeni na 21°C ±2°C i 50% relativne vlažnosti.

Sredstvo za čišćenje opreme	voda
Boja	prozirna
Pakovanje	10 kg i 20 kg pakovanja
Skladištenje	Čuvati u hladnim (ispod 20°C) i suvim uslovima 12 meseci u originalnim neotvorenim pakovanjima. Zaštititi od mraza.
Odlaganje ambalaže	Uverite se da su kanisteri potpuno prazni.
EU Regulation 2004/42 (Decopaint Directive)	RL2004/42/EG All/j (140 g/l) < 140 g/l VOC

Sigurnosne informacije

Obratite pažnju na sigurnosne informacije i savete date na nalepnicama na pakovanju i sigurnosnim listovima. GISCODE : PU30

Napomena: Informacije sadržane u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i tačne su prema našem najboljem saznanju. Međutim, nisu obavezujuće. Treba se prilagoditi zahtevima individualnog projekta, specifičnoj primeni i lokalnim uslovima. Inženjer/projektant mora unapred proveriti specifične uslove primene i, ako se razlikuju od navedenih standardnih uslova, zahtevaće pojedinačno odobrenje. Tehnički saveti koje pružaju stručni konsultanti MC-a ne zamenjuju potrebu za pregledom planiranja od strane klijenta ili njegovih agenata u pogledu istorije zgrade ili građevine. U skladu s ovim preduslovom, odgovorni smo za tačnost ovih informacija u okviru naših uslova prodaje i isporuke. Preporuke naših zaposlenih koje odstupaju od podataka navedenih u našim tehničkim listovima za nas su obavezujuće samo ako su pismeno potvrđene. U svim slučajevima moraju se poštovati opšteprihvaćena pravila struke i prakse koje odražavaju trenutno stanje tehnike. Informacije navedene u ovom tehničkom listu vrede za proizvod koji je isporučila firma u zemlji koja je navedena u podnožju. Treba napomenuti da se podaci u drugim zemljama mogu razlikovati. Morate se pridržavati tehničkih listova proizvoda koji vrede za relevantnu državu. Najnoviji tehnički list primenjuje se uz isključivanje prethodnih, propisno zamenjenih verzija; datum izdavanja u podnožju mora se poštovati. Najnovija verzija dostupna je kod nas na zahtev ili se može preuzeti s naše web stranice. [2400021031]