ROAD PATCH

Hladno primenjiva asfaltna masa za sanaciju oštećenja

GOTOVA SMEŠA ZA TRENUTNU SANACIJU

OPIS

ROAD PATCH je gotova hladna asfaltna mešavina koja se sastoji od posebno formulisanog bitumenskog veziva i granulisanih agregata.

NAMENA

Za trajnu i trenutnu sanaciju udarnih rupa i oštećenja na:

- gradskim, lokalnim i državnim putevima;
- auto-putevima i saobraćajnicama velikih brzina;
- mostovima, parkiralištima, fabričkim krugovima, bolnicama, školama i drugim površinama;
- usporivačima saobraćaja na putevima sa manjim brzinama i pri nivelisanju površina na parkiralištima (rampe);
- betonskim površinama;
- kolovozima na kojima su oštećenja utvrđena nasumičnim proverama kvaliteta (kontrolne jame).

Nanosi se pri temperaturi okoline. Nije potreban vezivni premaz na podlozi, niti je potrebno mešanje materijala pre upotrebe.

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- ✓ Nakon nanošenja ne podleže uticaju ekstremnih temperatura, snega, mraza ili kiše.
- ✓ Ne puca usled termičkog širenja i skupljanja.
- ✓ Ne odvaja se od kolovozne površine i ne odnose ga pneumatici vozila.
- ✓ Otporan je na razblažene rastvore kiselina i baza.
- ✓ Nije pod uticajem soli prisutnih u podlozi.

OGRANIČENJA I BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Proizvod je osetljiv na organske rastvarače i ulja. Nije klasifikovan kao opasan u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1272/2008 (CLP). Izbegavati kontakt sa kožom i koristiti odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu. Za detaljna uputstva i mere predostrožnosti pogledati bezbednosni list proizvoda, dostupan kod prodajnog odeljenja kompanije.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Svojstvo	Podatak
Sastav	Posebno formulisano bitumensko vezivo i granulisani agregati
Pakovanje	Kante od 25 kg i vreće od 25 kg
Boja	Crna
Fizičko stanje	Čvrsto

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE AGREGATA

Svojstvo	Standard	Vrednost
Petrografski i mineraloški sastav	EN 932-3	Krečnjak
Upijanje vode, %	EN 1097-6	≤ 1,2
Gustina, g/cm^3	EN 1097-6	2,62-2,66
Otpornost na drobljenje (LA), %	EN 1097-2	< 25
Otpornost na magnezijum-sulfatnu kristalizaciju, %	EN 1367-2	< 18

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE BITUMENSKOG VEZIVA

Svojstvo	Standard	Vrednost
Penetracija ostatka, dmm	EN 13074-1 + EN 13074-2; EN 1426	≤ 100
Tačka omekšavanja ostatka, °C	EN 13074-1 + EN 13074-2; EN 1427	≥ 43
Rastvorljivost ostatka, %	EN 13074-1 + EN 13074-2; EN 12592	≥ 99

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ASFALTNE MEŠAVINE

Svojstvo	Standard	Vrednost
Prividna gustina rastresite asfaltne mešavine, g/cm^3	ASTM C-29	1,3-1,5
Prividna gustina zbijene asfaltne mešavine, g/cm^3	ASTM D-2726	2,2-2,4
Sadržaj bitumena u odnosu na masu suvog agregata, %	ASTM D-2172	3,5-5,5

GRANULOMETRIJSKI SASTAV AGREGATA

Otvor sita (mm)	Metoda	Kumulativni prolaz (%)
9,52	ASTM D-5444 ili ASTM C-136	100
6,35	ASTM D-5444 ili ASTM C-136	80-100
4,75	ASTM D-5444 ili ASTM C-136	50-70
2,36	ASTM D-5444 ili ASTM C-136	10-30
1,18	ASTM D-5444 ili ASTM C-136	5-15
0,600	ASTM D-5444 ili ASTM C-136	0-10
0,300	ASTM D-5444 ili ASTM C-136	0-8
0,150	ASTM D-5444 ili ASTM C-136	0-8
0,075	ASTM D-5444 ili ASTM C-136	0-6

OSNOVNA UPUTSTVA ZA PRIMENU

STANJE PODLOGE

Pažljivo očistiti površinu za nanošenje i ukloniti sav rastresit materijal, stajaću vodu i blato.

POTROŠNJA

Približno 25 kg/m^2 za sloj debljine 1 cm.

PRIMENA

1	Popuniti udarnu rupu hladnom asfaltnom masom tako da nivo materijala bude 1-2 cm iznad okolne kolovozne površine i da materijal ispuni sve uglove.
2	Zbiti materijal gletericom, valjkom ili jednostavno prelaskom vozila preko sanirane površine.
3	Sanirana površina može odmah biti puštena u saobraćaj.

USLOVI SKLADIŠTENJA

Čuvati u zatvorenoj ambalaži, na natkrivenom mestu, zaštićeno od izvora toplote i direktnog sunčevog zračenja, na temperaturi od +5 °C do +38 °C.

DODATNE INFORMACIJE

Tehnički podaci, informacije, preporuke i uputstva zasnovani su na našem dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim ispitivanjima i namenjeni su isključivo opisu proizvoda i definisanju njegove primene. Krajnji korisnik treba da proveri pogodnost proizvoda za predviđenu namenu. Kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, ali ni pod kojim okolnostima ne snosi odgovornost za štetu ili gubitke nastale ako proizvod nije korišćen za predviđenu namenu i u skladu sa uputstvom za upotrebu. Kompanija zadržava pravo izmene ovog tehničkog lista bez prethodne najave.