

LUSSOLAC SB

PU Lak za Drvo na bazi rastvarača

Jednokomponentni poliuretanski lak na bazi rastvarača za unutrašnje i spoljašnje drvene površine. Ima odlične karakteristike, kao i veoma dobru elastičnost i tvrdoću. Poliuretanska smola pruža odličnu izdržljivost čak i ako je izložena nepovoljnim vremenskim uslovima, dok UV filteri štite drvo od štetnog dejstva sunčevih zraka.



Paints with polyurethane resins for enhanced durability



Paints with UV filters for protection from sunlight

Prednosti:

- Velika elastičnost i tvrdoća za spoljašnju i unutrašnju upotrebu
- Obogaćena poliuretanom i UV filterima za optimalnu izdržljivost i otpornost na vremenske uslove i sunčevo zračenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Viskozitet

55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Gustina

0,95 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Sjaj

na 60° (ISO 2813)
< 15 jedinica (mat)
20-40 jedinica (saten)
>90 jedinica (sjaj)



ZAVRŠNI EFEKAT

Mat	Saten	Sjaj
✓	✓	✓


RAZREĐIVANJE



Spreman za upotrebu

NIJANSE

Bezbojan i 11 gotovih nijansi



POKRIVNA MOĆ



Jedan sloj

12-16 m²/L



Dva sloja

6-8 m²/L

VREME SUŠENJA



Na dodir

1-2 h

Drugi sloj

24 h

PAKOVANJE

Bezbojni sjajni	180 mL	750 mL	2,5 L
Bezbojni (saten, mat)	750 mL	2,5 L	
Gotove nijanse (sjaj)	180 mL	750 mL	



PRIMENA

POLJE PRIMENE

Za unutrašnje i spoljne drvene površine.

PRIPREMA



Površine trteba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, boje koja se ljušta i išmirglane. Nove drvene površine prvo premazati sa Diaxyl Extra Solvent-Based za zaštitu od gljiva i insekata.



KORACI

1

Razrediti do 3%. Za nanošenje četkom Brush Solvent T300. Za nanošenje pištoljem Gun Solvent T350 i dobro promešati.

2

Naneti prvi sloj sa četkom, valjkom ili prskanjem.

3

Drugi sloj nakon 20-24 sati.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80% RH.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa Brush Solvent T-300, a pištolj za prskanje sa T350 a onda sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.
- Minimizovati otpad boje

pretpostavljanjem Koliko će boje biti potrebno.

- Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu.
- Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.

- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Unutrašnji/spoljašnji završni lakovi i lazurni premazi za drvo VOC max **400 g/L**. Maksimum VOC sadržaj **399 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

