

ELASTOMERIC PUTTY

Elastomerni git

Elastomerni akrini git na vodenoj bazi za popravke i hidroizolaciju za spoljnu i unutrašnju upotrebu. Sadrži mikrosfere koje mu daju karakteristike koje ga čine idealnim za popunjavanje rupa i spojeva, zato što se teško skuplja i ne puca. Ima veliku otpornost na vlagu, promene temperature, alkalnost, oše vremenske uslove i pogodan je za obradu i gitovanje gipsakartona, cementa, betona drveta. Ima jaku adheziju, lako se nanosi i lako se brusi.



Prednosti:

- Teško se skuplja i ne puca
- Za unutrašnju i spoljnu upotrebu

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

250.000-470.000 cps
(BROOKFIELD sp.7/50rpm, 25°C)

Gustina

1,23 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

POKRIVNA MOĆ



1,5-2,5
m²/Kg

VREME SUŠENJA



Na dodir

3-6 h

**Za nanošenje
završnog sloja**

1-2 dana

PAKOVANJE

Siva

400 gr


800 gr

4 kg



NIJANSE

Siva



PRIMENA

POLJE PRIMENE

Površina mora biti suva, čista i glatka, bez prašine, masnoća i ljuspajućih materijala.

PRIPREMA



Površina mora biti suva, čista i glatka, bez prašine, masnoća i ljuspajućih materijala.

PRIMENA

KORACI

- 1 Git je spreman za upotrebu.
Naneti špattlom bez razređivanja.

- 2 Nakon 1-2 dana, u zavisnosti ocd veličine pukotine i vremenskih uslova (relativna vlažnosti i temperatura) naneti bilo koju Vitex emulzionu ili akrilnu boju na bazi vode ili rastvarača uz prethodno korišćenje odgovarajućeg prajmera.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80% RH.
- Ne nanositi ako postoji rizik od kiše u naredna 48 časa.
- Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom, i ako je potrebno sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.
- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Osnovni premazi. VOC max **30 g/L**.
Maksimum VOC sadržaj **29 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C
Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT



VITEX S.A., P.O. Box. 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00 | Tel. +30 210 5589500, Fax +30 210 4835007 | www.vitex.gr

Version: 06.2021 (This datasheet supersedes all previous versions)