

TESSAROL akrilna osnovna boja za drvo

NAMENA

Osnovna boja za zaštitu raznih drvenih površina, kao što su vrata, prozori, ograde, drvene konstrukcije, razne vrste lamperije, u unutrašnjim i spoljnim prostorima.

SVOJSTVA

- sadrži aditiv za blokadu vodorastvornih supstanci (sprečava nastajanje žutih mrlja kod premazivanja drveta hrasta, kestena, čvorova u drvetu četinarara...)
- razređuje se vodom
- ekološki podobna
- bez neprijatnog mirisa
- dobro prijanjanje
- brzo sušenje
- pogodan za dečje igračke; u skladu sa SIST EN 71-3:1995+A1:2000+AC:2003 and SIST EN 71-9:2005+A1:2007

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	akrilna disperzija, pigment, punila
NIJANSE	bela
NIJANSIRANJE	HGMIX
SJAJ	mat
GUSTINA	1,4 g / ml
RAZREĐIVANJE	voda
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(d), 150 g/l (2010) / 130 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 130 g/l
PAKOVANJE	0,75 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	prečnik dizne	pritisak
Četka (sintetička vlakna)	po potrebi			
Valjak (mikrofiber ili filc)	po potrebi			
špricanje				
Vazdušno špricanje	5 – 10 %	ca. 50 s	1,2 – 1,5 mm	2 – 3 bara
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +8°C, relativna vlažnost vazduha niža od 80%			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 1 sat, suvo na dodir 2 sata, međuslojni interval 4 – 6 sati. U uslovima niže temperature i više relativne vlažnosti vazduha vreme sušenja se produžava.			
POKRIVNOST	teoretska: 8 – 10 m ² / 1 l u jednom sloju Praktična potrošnja zavisi od obrađenosti drvene površine, vrste drveta i načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE ALATA	vodom odmah nakon upotrebe, a već osušenu boju TESSAROL Nitro razređivačem			

PRIPREMA POVRŠINE

Drvena površina

Koncentracija vlage kod četinarara ne sme biti veća od 15 %, a kod listopadnog drveta 12%. Suvu površinu prebrusiti i očistiti, a **TESSAROL Nitro razređivačem** odstraniti ostatke voska, smole i masnoće.

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistiti i prebrusiti, a oštećene potpuno odstraniti.

PREMAZNI SISTEMI

POVRŠINA		PRIPREMA POVRŠINE	IMPREGNACIJA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
DRVO	unutra	brušenje, odstranjivanje nečistoće		1x TESSAROL akril osnovna boja za drvo	2x TESSAROL akril emaji
	spolja		1x BORI Impregnacija W	2x TESSAROL akril osnovna boja za drvo	
STARI PREMAZI	unutra spolja	čišćenje, brušenje, odstranjivanje oštećenih premaza	1x impregnacija ili 1-2x TESSAROL akril temeljna boja za drvo		1-2x TESSAROL akril emaji

NAPOMENA

- Na radnoj temperaturi nižoj od 8 °C neće doći do formiranja filma premaza.