

Tehničke informacije

Zvezdapol GLET 3/1

Opis proizvoda

ZVEZDAPOL PRAŠKASTA GLET MASA ZA IZRAVNAVANJE ZIDOVA I PLAFONA GLET 3/1

je polimer - karbonatna masa u prahu za fino izravnavanje unutrašnjih, čvrsto malterisanih zidnih površina i gips kartonskih ploča.

Osobine:

- Izuzetne beline
- Lako se priprema i obrađuje
- Jednostavna za brušenje
- Savršen finalni izgled
- Idealna podloga za sve vrste završnih premaza

Upotreba

Nanosu se ručno, nerđajućom metalnom gletericom ili mašinski, u dva sloja, na sve vrste maltera, betona i gipsanih ploča, kao i na već bojene zidove.

Odlikuje je mogućnost direktne aplikacije svih vrsta disperzionih boja na izgletovanu i suhu površinu, bez prethodno nanete impregnacije.

Priprema površine

Površina mora biti suva, čista, bez slabo vezanih delova, masnoća i drugih nečistoća. Delove koji se krune i otpadaju kao i uljane premaze, emajle i lakove odstraniti mehanički. Sve neravnine i pukotine popraviti odgovarajućim materijalom, a zatim nakon sušenja površine impregnirati FASAKRIL Podlogom za impregnaciju 1:8 EXTRA.

Radni uslovi

- Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C.
- Ne sme se nanositi pri temperaturama ispod +5°C ili preko +35°C i vlažnosti višoj od 80%.
- Navedeni uslovi odnose se na prostor, podlogu i sam materijal.
- Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja materijala.

Uputstvo za aplikaciju

ZVEZDAPOL GLET 3/1 priprema se tako što se na cca 8 L vode, doda 25 kg praškaste mase uz mešanje. Masu dobro umešati i ostaviti da odstoji 10 minuta, a nakon toga ponovo izmešati do homogenog izgleda. Tako pripremljena masa spremna je za aplikaciju i mora se utrošiti u roku od 24 h. Nanosi se na suve zidove očišćene od masnih fleka i prašine, ručno nerđajućom gletericom ili mašinski, špricanjem u dva sloja, ukupne debljine do 5 mm. Nakon sušenja, potrebno je svaki sloj izbrusiti brusnim papirom kako bi imao lep, finalni izgled. Vreme sušenja pre nanošenja narednog sloja, odnosno brušenja je minimum 12 h.



ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrsle ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs

Tehničke informacije

Zvezdapol GLET 3/1

Napomena

Koristi se u sistemu sa

podlogom:

FASAKRIL Podloga za impregnaciju 1:8 EXTRA

bojom:

ZVEZDAPOL Boja za zidove

ZVEZDAPOL Boja za zidove PERIVA

Tehnički podaci

Sastav:	Polimerni prah, mineralna punila, odgovarajući aditivi.
Izgled:	Beli prah.
Naspina težina, kg/m ³ :	1000 - 1150
Isparljiva materija na 105°C, %	Max. 0,4
pH:	11 - 13
Potrošnja:	0,5 - 1,5 kg/m ² u dva sloja.
Odnos mešanja sa vodom:	25 kg : 8 L (voda)
Način nanošenja:	Nerđajuća gleterica, vazdušno špricanje.
Sušenje (t=+20°C, rel. vl. 65%):	Suvo na dodir nakon 3 - 4 h; Suvo za brušenje nakon 12 h.
Pakovanje:	Natron vreća 25 kg.
Skladištenje i rok upotrebe::	Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja (+5°C do +30°C) upotrebljiv je do datuma označenog na ambalaži.

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs