

Tehničke informacije

Fasakril

Opis proizvoda

GRAĐEVINSKI LEPAK na bazi visoko kvalitetnog belog cementa i polimernog praha, odgovarajućih finih punila i specijalnih aditiva.

Osobine:

- Paropropusan,
- Lako se nanosi,
- Dobrih svojstava lepljenja.

Upotreba

Paropropusni lepak namenjen za lepljenje termoizolacionih ploča od stiropora (EPS) na različite mineralne podloge.

Lepak za lepljenje stiropora **PRIME WHITE**

Priprema površine

Podloga mora biti čista, čvrsta, suva, otprašena, nesmrznuta i nosivo sposobna, bez masnih mrlja i drugih nečistoća. Sa starih površina mehanički odstraniti delove koji se krune i otpadaju. Odgovarajuće podloge su sve površine od cementno - krečnih maltera (moraju biti stare najmanje mesec dana), betonske površine (stare najmanje 2 meseca), zid od opeke, gas - betona i sl. Popunjavanje većih praznina i izravnavanje u većim debljinama, izvršiti mašinskim malterom a ne lepkom. Debeloslojni nanosi mogu dovesti do pucanja i pomeranja ploča, a kasnije i do pojave pukotina na termoizolacionom sistemu. Glatke, slabo upojne betonske površine dan pre lepljenja ploča premazati beton kontaktom.

Radni uslovi

- Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C.
- Ne sme se nanositi pri temperaturama ispod +5°C ili preko +35°C i vlažnosti višoj od 80%.
- Navedeni uslovi odnose se na prostor, podlogu i sam materijal.
- Ne raditi po kiši, magli, direktno izloženo jakom suncu i vetru.
- Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja materijala.

Uputstvo za aplikaciju

Sadržaj vreće od 25 kg lagano dodavati u cca 6 L vode (24%), uz konstantno mešanje električnom mešalicom, dok masa ne postane homogena. Tako pripremljenu masu ostaviti 10 min, zatim još jednom promešati, nakon čega je lepak spreman za nanošenje. Zamešani lepak mora se upotrebiti u roku od 2 sata. Pre početka lepljenja postaviti aluminijumsku lajsnu sa određenom količinom lepka, a zatim krenuti sa ugradnjom prvog reda stiropornih ploča. Lepljenje termoizolacionih ploča od stiropora (EPS): Masu nanositi duž svih ivica ploče, u trakama širine cca 5 cm i debljine 1,5 - 2 cm, uz dodatak najmanje tri pogače lepka po sredini, prečnika cca 15 cm, tako da površina ploče bude prekrivena lepkom najmanje 40%. Ploču zalepiti pritiskanjem na pripremljenu površinu. Drugi, kao i svaki naredni red ploča pomeriti bar za 30 cm, kako bi se ispoštovalo pravilo smicanja. Takođe je potrebno na uglovima objekta, ploče lepiti unakrsno sa prepustom od min 5 cm, preko spoljnje površine ploče sa susedne strane (pravilo zupčastog spoja). Ploče lepiti jakim primicanjem jedne uz drugu, a eventualne razmake popuniti komadćima stiropora ili PUR penom (nikako lepkom). Prilikom ugradnje oko otvora, neophodno je ukrajanje ploča kako bi se izbeglo poklapanje linija otvora sa linijom ploče.

Vreme sušenja lepka pri normalnim uslovima ($t=+20^{\circ}\text{C}$, rel. vl. 65%) iznosi 48 h. U slučaju povišene vlažnosti i niskih temperatura vreme sušenja će biti duže.

Nakon sušenja, može se pristupiti tiplovanju, odsecanju viška ploča na uglovima objekta i brušenju eventualnih neravnina, ručno odgovarajućim alatom ili mašinski pomoću žirafe. Tiplovanje se izvodi u cilju dodatnog učvršćivanja ploča. Postavljaju se na mestima čvorišta i na sredini ploče, po pravilu 6 - 10 kom/m². Rupe nastale na mestima tiplova, popuniti i izravnati tankim slojem lepka. Potrebno je vršiti proveru ravnine zida letvom dužine 2 - 3m.

ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrslе ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.



HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs

Tehničke informacije

Fasakril

Lepak za lepljenje stiropora **PRIME WHITE**

Tehnički podaci

Sastav:	Beli cement, polimerni prah, mineralna punila, odgovarajući aditivi
Izgled:	Beli prah
Naspina težina, kg/m ³ :	1300 - 1400
Isparljiva materija na 105°C, %:	Maks. 0,2 - 0,7
pH:	11 - 13
Potrošnja:	4 - 5 kg/m ²
Odnos mešanja sa vodom:	25 kg: 6 l (voda)
Način nanošenja:	Gletericom
Sušenje (t=+20°C, rel. vl. 65%):	48 h
Čvrstoća nakon 28 dana, Mpa	
· pritisak:	16,8 ± 0,6 (klasa CS IV, EN 998-1)
· savijanje:	3,5 ± 0,2
Koef. kapilarnog upijanja vode, kg/m ² min 0,5:	0,204 (klasa Wc1, EN 998-1)
Sadržaj vodorastvorljivog Cr(VI) (EN 196-10):	< 0,0002 %
Pakovanje:	Natron vreća 25 kg
Skladištenje i rok upotrebe:	Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja (+5°C do +30°C) upotrebljiv je do datuma označenog na ambalaži.

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs