

Tehničke informacije

Fasakril

Mineralni fasadni **MALTER**

Opis proizvoda

FASAKRIL MINERALNI FASADNI MALTER

je cementno-krečni suvi malter zaglađene (zrnaste) – Z ili rajbane (žlebaste) – R strukture za obradu spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina.

Osobine:

- Odlična prionljivost za podlogu,
- Lako se nanosi,
- Paropropusan,
- Vodoodbojan,
- Otporan na atmosferilije i UV,
- Postojan na struganje i udar.

Upotreba

Koristi se kao zaštitno dekorativni malter, za fasade na osnovnim podlogama, masama za izravnavanje, betonskim površinama i kao završni sloj u termoizolacionom sistemu.

Priprema površine

Podloga mora biti čista, čvrsta, suva, otprašena, nesmrznuta i nosivo sposobna, bez masnih mrlja i drugih nečistoća. Sa starih površina mehanički odstraniti delove koji se krune i otpadaju. Pre početka radova zaštititi stolariju, staklo i metal. Na podlogu naneti FASAKRIL Podlogu za malter GRUND, čime se postiže ravnomeran (ujednačen) izgled površine. Nakon 24h sušenja naneti FASAKRIL Mineralni fasadni malter.

Radni uslovi

- Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C.
- Ne sme se nanositi pri temperaturama ispod +5°C ili preko +35°C i vlažnosti višoj od 80%.
- Navedeni uslovi odnose se na prostor, podlogu i sam materijal.
- Ne raditi po kiši, magli, direktno izloženo jakom suncu i vetru.
- Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja materijala.

Uputstvo za aplikaciju

FASAKRIL Mineralni fasadni malter 25kg dodati u cca 6L (24%) vode uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 min, a zatim još jednom promešati i po potrebi dodati vodu za podešavanje odgovarajuće konzistencije. Nakon toga ponovo izmešati do homogenog izgleda. Nanositi ručno, ravnomerno glicerom od nerđajućeg čelika u debljini najkrupnijeg zrna ili našpricati mašinski odgovarajućom mašinom.

FASAKRIL Mineralni fasadni malter Z odmah kružno strukturirati plastičnom glicerom do ujednačene teksture. FASAKRIL Mineralni fasadni malter R nakon kratkog sušenja, pomoću plastične glicerice izvući u željenu strukturu: kružno, vertikalno ili horizontalno. Raditi ravnomerno i bez prekida.



Malter je suv na dodir nakon 6 - 10 h, a nakon 24 h površine više nije potrebno štititi od padavina. Niske temperature i visoka vlaga u vazduhu mogu znatno produžiti vreme sušenja. U takvim uslovima površinu je potrebno duže štititi i od padavina.

Preporučujemo da za jednu stranu fasade upotrebite istu šaržu ili da više džakova maltera međusobno pomešate. Kod reprodukcije nijanse u FASAKRIL Mineralnom fasadnom malteru moguća su blaga odstupanja između šarži usled razlika u strukturi i granulaciji maltera te različitih uslova sušenja.

ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrslе ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs

Tehničke informacije

Fasakril

Mineralni fasadni **MALTER**

Tehnički podaci

Sastav:	Beli cement, polimerni prah, kreč, mineralna punila, odgovarajući aditivi.
Izgled:	Beli malter.
Naspina težina, kg/m ³ :	1400 - 1500
Isparljiva materija na 105°C, %:	Maks. 0,2 - 0,7
pH:	11 - 13
Potrošnja:	1,5 mm Z: ~ 2,3 kg/m ² 2,0 mm Z: ~ 2,7 kg/m ² 1,5 mm R: ~ 2,2 kg/m ² 2,0 mm R: ~ 2,5 kg/m ²
Odnos mešanja sa vodom:	25 kg : 6 L (voda)
Način nanošenja:	Nerđajuća gleterica, vazdušno špricanje.
Sušenje (20°C, rel.vl.65%):	Suvo na dodir nakon 6 - 10 h; Otporan na kišu nakon 24 h.
Koeficijent difuzije vodene pare, μ:	≤ 20
Kapilarno upijanje vode:	W0
Prijanjanje na betonsku podlogu:	> 0,5 Mpa
Pakovanje:	Natron vreća 25 kg
Skladištenje i rok upotrebe:	Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja (+5°C do +30°C) upotrebljiv je do datuma označenog na ambalaži.

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.