

CHROMODEN AQUA TEKUĆINA ZA KITANJE F 22

Chromoden®



VRSTA PROIZVODA

Brzосушiva, jednokomponentna bezbojna tekućina izrađena na osnovi vodorazrjeđivih veziva.

NAMJENA

Primjenjuje se kao tekućina za grubo kitanje tj. zapunjavanje reški i manjih pukotina u sustavu površinske obrade drvnih podloga (parketa) poliuretanskim i drugim lakovima.

OSNOVNI PODACI ZA PROIZVOD

Gustoća: oko 1033 kg/m³ (HRN EN ISO 2811-1)

Sadržaj suhe tvari (tež.%): 30-35 (HRN EN ISO 3251)

HOS KATEGORIJA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI

A (g), 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 30 g/l

RAZREĐIVANJE

Ne razrjeđuje se.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga (parket) treba biti suha, očišćena od masnoća, nečistoća i eventualnog starog laka te prebrušena. Prašinu od brušenja treba ukloniti usisivačem za prašinu. Parket se ne smije izbjeljivati vodikovim peroksidom niti ostalim sredstvima za izbjeljivanje drva

PRIPRAVA

Tekućinu prije uporabe treba dobro promiješati. Tekućina se obavezno miješa s finom drvnom prašinom radi boljeg zapunjavanja reški (fuga).

NAČIN NANOŠENJA

Nanosu se u jednom ili dva sloja lopaticom nakon grubog brušenja parketa s brusnim papirom br. 40 – 120. Osušeni sloj tekućine obavezno brusiti.

SUŠENJE

Pri normalnim uvjetima suši oko 60 minuta

Zadnja izmjena: Rujan 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromoden®



UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,06-0,12 l/m² (8-15 m²/l)

PAKOVANJE

CHROMODEN AQUA TEKUĆINA ZA KITANJE F 22; plastična ambalaža 5 l

USKLADIŠTENJE

Najmanje do roka otisnutog na etiketi (u tvornički zatvorenoj ambalaži),
u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5°C do +25 °C !

Trajnost: 18 mjeseci.

Proizvod se ne smije smrznuti!

NAPOMENA

Chromoden aqua tekućina za kitanje F 22 nanosi se na čisti parket. Ukoliko je površina bila premazivana nekim drugim vrstama lakova potrebno je stari premaz obrusiti. Optimalni uvjeti rada su 18 – 22 °C i relativna vlažnost zraka 40 – 75 %. Vlažnost parketa treba biti između 8 i 10%. Temperatura u prostoriji kao i temperatura tekućine za kitanje ne smije biti niža od 130C. Temperatura parketa ne smije biti manja od 120C

Pribor za nanošenje tekućine za kitanje treba nakon primjene ODMAH oprati u vodi, a ukoliko je prošlo određeno vrijeme tada se može oprati acetonom.

Ako se radi o obradi parketa od egzotičnih drva preporučamo obvezno savjetovanje s našim stručnjacima iz Sektora razvoja i primjene.

Ambalažu s preostalim lakom i kontaktom nakon djelomične uporabe treba odmah zatvoriti.

Zadnja izmjena: Rujan 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

