

CHROMODEN PR 15

Chromoden®



VRSTA PROIZVODA

CHROMODEN PR 15 je impregnacija na bazi umjetne smole i dodataka, bez otapala.

NAMJENA

Za impregniranje betonskih i cementnih podloga prije lijepljenja klasičnog i lamel parketa s ljepilima na bazi vodenih disperzija.

VRIJEME SUŠENJA (POČETNO)

Cca 2-4 sata (cementne i betonske podloge)
Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi i relativnoj vlažnosti zraka.
Optimalni uvjeti za rad su pri temperaturi između +18 °C i +25 °C i relativnoj vlažnosti zraka ispod 65%.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti ravna, fino obrađena, čvrsta i bez pukotina, dobro očišćena od prašine, masnoća i ostalih nečistoća. Ostatke ljepila sa stare podloge mehanički uklonite u što većoj mjeri. Prašinu i sitne nečistoće uklonite koristeći odgovarajući usisivač.
Minimalna temperatura podloge iznosi +15 °C.

PRIMJENA

Impregnaciju je prije upotrebe potrebno dobro protresti.
Lijepljenje parketa – na upojnim podlogama Chromoden PR 15 razrijediti s vodom u omjeru 2:1.
Preporučujemo CHROMODEN PR 15 primijeniti s valjkom ili četkom jednakomjerno u jednom sloju na način da impregnaciju izlijte u čistu posudu prikladnu za umakanje valjka ili četke. Pri radu koristite mrežicu za otiranje valjka. Proizvod ne izlijevajte direktno na podlogu kako biste izbjegli lokalno zasićenje. Alat nakon upotrebe odmah oprati vodom.

UTROŠAK

0,18-0,20 l/m² - lijepljenje parketa; razrjeđenje 2:1 (Chromoden PR 15:voda)
Potrošnja Chromoden PR 15 ovisi o poroznosti i upojnosti podloge.

Zadnja izmjena: rujan 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu



Chromoden®



PAKOVANJE

Plastična ambalaža á 5 l.

HOS KAT. I GRANIČNA VRIJEDNOST

A (h), 30 g/l (2010); proizvod sadrži max 10 g/l

USKLADIŠTENJE

U tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +30 °C. Trajnost: 24 mjeseca. Čuvati od direktnog izlaganja suncu.

ČUVATI OD SMRZAVANJA!

Zadnja izmjena: rujan 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

