

Tehničke informacije

Lignoluks PUR PRIMER

Opis proizvoda

LIGNOLUKS PUR PRIMER je impregnacija na bazi izocijanata i dodataka.

Osobine:

- Poboljšava prijanjanje lepka
- Smanjuje upojnost podloge

Upotreba

Za impregniranje upojnih i neupojnih podloga pre lepljenja parketa sa lepkovima na bazi poliuretana, i to:

- Za otprašivanje podloge
- Za učvršćivanje cementnih podloga
- Za blokadu zaostale vlage iz podloge do max 3% (karbidna metoda)

Priprema površine

Podloga mora biti ravna, fino obrađena, čvrsta i bez pukotina, dobro očišćena od prašine, masnoća i ostalih nečistoća. Ostatke lepka sa stare podloge mehanički uklonite u što većoj meri. Prašinu i sitne nečistoće uklonite koristeći odgovarajući usisivač.

Radni uslovi

- Minimalana temperatura podloge iznosi +15°C.

Uputstvo za aplikaciju

Impregnaciju je pre upotrebe potrebno dobro protresti. Preporučujemo primenu LIGNOLUKS PUR primer-a s valjkom ili četkom jednakomerno u jednom sloju na način da impregnaciju izlijete u čistu posudu prikladnu za umakanje valjka ili četke. Pri radu koristite mrežicu za otiranje valjka. Kako se impregnacija stvrdnjava s vlagom iz vazduha, nakon upotrebe potrebno je ostatak dobro zatvoriti i što pre upotrebiti do kraja. Kada se LIGNOLUKS PUR primer koristi za učvršćivanje podloge koristi se nerazređen u jednom sloju.



Tehničke informacije

Lignoluks PUR PRIMER

LIGNOLUKS PUR primer može se koristiti za blokadu zaostale vlage iz podloge do max. 3% (karbidna metoda, cementni estriži bez podnog grejanja) pri čemu je potrebno pridržavati se sledećeg: za izrazito upojne i upojne podloge koristiti nerazređeni PUR primer u dva sloja, te ako ni nakon dva sloja primer-a niste dobili staklasti izgled površine (izrazito upojne podloge) ponoviti postupak s još jednim slojem primer-a. Da bi osigurali dobru vezu između lepka i glatke površine primer-a preporučljivo je koristiti kvarcni pesak. Proizvod ne izlivajte direktno na podlogu kako biste izbegli lokalno zasićenje.

Tehnički podaci

Način nanošenja:	četka, valjak
Sušenje	4 - 8 h
Potrošnja:	0,10-0,15 l/m ² – za otprašivanje podloge 0,18-0,23 l/m ² – za učvršćivanje podloge 0,18-0,23 l/m ² po sloju – za blokadu vlage
Pakovanje:	4.5 kg
Skladištenje i rok upotrebe:	U originalnoj i zatvorenoj ambalaži, u suvom i zatvorenom prostoru na temperaturi od +5°C do +30°C. Upotrebljiv je 12 meseci.

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.