

SPEKTRA LEPILO EPS

NAMENA

SPEKTRA LEPILO EPS može se upotrebljavati kao:

- lepilo za lepljenje stiropor ploča na mineralne podloge, podloge od betona starog najmanje 2 meseca, opeke, maltera, plinobetona (ytonga) i salonita do drugih podloga;
- masa za polaganje staklene mrežice na termoizolacione ploče (armiranje) i kao masa za završnu obradu (gletovanje) pre nanošenja dekorativnog maltera.

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	cement, punila, dodaci i pesak granulacije do 1 mm
PAKOVANJE	25 kg natron vreće
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

PRIPREMA MASE	Sadržaj vreće od 25 kg zamešajte, ručno ili električnim mešačem, sa oko 6 litara vode dok masa ne postane homogena. Smesu ostavite oko 10 minuta i ponovo promešajte.
USLOVI RADA	temperatura materijala, vazduha i podloge minimalno +5 °C
IZDAŠNOST	Teoretska: Lepljenje: 3 – 3,5 kg/m ² Za armiranje i obradu: 5–6 kg/m ²
ČIŠĆENJE PRIBORA	Vodom

PRIPREMA POVRŠINE

Podloge moraju biti ravne, čvrste, suve, čiste i nesmrznute.

Proveriti nosivost starog maltera i prijanjanje maltera na podlogu. Malter koji otpada odstraniti. Grube neravnine izravnati osnovnim malterom.

Stare betonske površine očistiti prskalicom sa visokim pritiskom. Glatki beton i neupijajuće podloge treba impregnirati. Stiropor ploče otprašiti i po potrebi naknadno učvrstiti tiplovima. Sa podloge odstraniti prašinu i nečistoće.

NAČIN PRIMENE

Lepljenje izolacionih ploča:

SPEKTRA LEPILO EPS nanosite trakasto na ivice ploče i tačkasto po sredini ploče. Nakon toga ploču pritisnite na pripremljenu površinu.

Armiranje i obrada izolacionih ploča:

Na zalepljene ploče, nakon 2 dana, nanosite lepilo metalnom hoblom u debljini od 2 do 3 mm.

U sveže nanešen lepilo utisnuti staklenu mrežicu sa preklapom od 10 cm.

Nakon 24 sata nanosite drugi sloj lepka i poravnajte.

Na tako pripremljenu podlogu nakon 2-5 dana naneti **SPEKTRA UNI grund**, a nakon 24 sata još i **SPEKTRA akrilatni malter** ili **SPEKTRA silikonski malter**.