

TESSAROL akril emajl za radijatore

NAMENA

Za kvalitetnu zaštitu i dekoraciju gvozdениh radijatora i radijatorskih i toplovodnih cevi u unutrašnjem prostoru.

SVOJSTVA

- ne žuti
- otporan na temperature do 120 °C
- sjajan završni premaz
- ekološki prihvatljiv
- bez neprijatnog mirisa
- razređuje se vodom
- brzo se suši
- jednostavan za rad
- otporan na sredstva za čišćenje koja se upotrebljavaju u domaćinstvu

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	modifikovana akrilna disperzija i pigment
NIJANSA	bela
SJAJ	sjajan
GUSTINA	1,2 g/ml
RAZREĐIVANJE	vodom
EU VOC kategorija i granične vrednosti	IIA(i), 140 g/l (2010); proizvod sadrži maksimalno 140 g/l
PAKOVANJE	0,75 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na propisan način uskladišten proizvod (temperatura od +5 °C do +35 °C, suv prostor) je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME DA SE ZAMRZNE.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	prečnik dizne	pritisak
četka (sintetička vlakna)	po potrebi			
valjak (mikrofiber ili filc)	po potrebi			
špricanje				
vazdušno špricanje	5–10%	oko 50 s	1,2–1,5 mm	2–3 bara
USLOVI ZA RAD	Temperatura boje, vazduha i površine minimalno +8 °C, vlažnost vazduha manja od 80 %.			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	Suv za prah posle 1 sat, na dodir posle 2–3 sata, sledeći sloj posle 8–10 sati. Na nižoj temperaturi i pri većoj relativnoj vlažnosti vazduha vreme sušenja se produžava.			
POKRIVNOST	Teoretski: 10–12 m ² / 1 l u jednom sloju. Praktična potrošnja zavisi od stepena obrade, vrste površine i načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE ALATA	Odmah posle upotrebe vodom, ako se boja osuši onda NITRO razređivačem .			

PRIPREMA POVRŠINE

Gvozdeni radijatori

Rđu odstraniti mehanički, a masnoću i ostale nečistoće **NITRO razređivačem**.

Bakarne površine

Površinu očistiti **NITRO razređivačem** i prebrusiti brusnom krpom od sintetičkih vlakana. Upotreba žičane četke i metalne vune nije dopuštena!

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistiti i prebrusiti, a oštećene potpuno odstraniti.

SISTEMI PREMAZA

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
NEZAŠTIČENI GVOZDENI RADIJATORI BAKAR	odstranjivanje rde nečistoče	1–2x TESSAROL akril osnovna boja UNI	2x TESSAROL akril emajl za radijatore
	Odstranjivanje korozivnih produktov nečistoče	1x TESSAROL akril osnovna boja UNI	
STARI PREMAZI	čiščenje, brušenje odstranjivanje oštečenih premaza	1x TESSAROL akril osnovna boja UNI	1–2x TESSAROL akril emajl za radijatore

NAPOMENE

- Na radnoj temperaturi nižoj od 8 °C neće doći do formiranja filma premaza.