

CHROMODEN AQUA 1K TEMELJNI LKP AC-P 40

Chromoden®



VRSTA PROIZVODA

Vodeni akril-poliuretanski jednokomponentni bezbojni temeljni lak sa specijalnim dodacima.

NAMJENA

Primjenjuje se kao temeljni lak u sustavu obrade parketa CHROMODEN AQUA AKRILNIM, CHROMODEN AQUA 1K i 2K PU lakovima za parkete.

SVOJSTVA

- odlično zapunjava pore i manje fuge
- tvrd je i odlično se brusi
- sprečava dizanje dlačica

OSNOVNI PODACI ZA PRIZVOD

Gustoća: oko 1028 kg/m³ (HRN EN ISO 2811-1)

Sadržaj suhe tvari (tež.%): oko 30 (HRN EN ISO 3251)

HOS KATEGORIJA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI

A (g), 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 30 g/l

RAZREĐIVANJE

Ne razrjeđuje se

PRIPREMA PODLOGE

Podloga (parket) treba biti suha, očišćena od masnoća, nečistoća i eventualnog starog laka te prebrušena. Prašinu od brušenja treba ukloniti usisivačem za prašinu. Parket se ne smije izbjeljivati vodikovim peroksidom niti ostalim sredstvima za izbjeljivanje drva

PRIPRAVA

Prije uporabe potrebno je dobro promiješati.

NAČIN NANOŠENJA

Temeljni lak se može nanositi špahtlom-čeličnom lopaticom (u 2 sloja) ili valjkom za vodene lakove (1 sloj). Parket mora biti suh (vlažnost parketa 8-10 %) i strojno obrušen (završni papir, br.150 ili polirano). Sloj temelja suši 2-3 sata nakon čega slijedi brušenje finim mrežicama ili filcom te lakiranje 2-3 sloja CHROMODEN AQUA AKRILNIM LAKOVIMA ZA PARKETE.

SUŠENJE

Pri normalnim uvjetima suši 2-3 sata

CHROMODEN AQUA 1K TEMELJNI LKP AC-P 40

Chromoden®



UTROŠAK – IZDAŠNOST

Za nanošenje lopaticom 0,04-0,06 l/m² (16-25 m²/l).

Za nanošenje kistom ili valjkom 0,08-0,10 l/m² (10-12 m²/l).

PAKOVANJE

CHROMODEN AQUA 1K TEMELJNI LKP AC-P 40: plastična ambalaža á 5 l.

USKLADIŠTENJE

Najmanje do roka otisnutog na etiketi (u tvornički zatvorenoj ambalaži),
u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5°C do +25 °C !

Trajnost: 18 mjeseci.

Proizvod se ne smije smrznuti!

NAPOMENA

CHROMODEN AQUA 1K TEMELJNI LKP AC-P 40 za parkete nanos se isključivo čisti parket. Vlažnost parketa treba biti između 8 i 10%. Optimalni uvjeti rada su 18 – 22 °C i relativna vlažnost zraka 40 – 75 %. Temperatura u prostoriji kao i temperatura laka nesmije biti niža od 13 °C. Temperatura parketa ne smije biti niža od 12 °C.

Pribor za nanošenje laka treba nakon svakog lakiranja oprati u vodi odmah nakon lakiranja, a ukoliko je prošlo određeno vrijeme tada se može oprati acetonaom.

Ako se radi o obradi parketa od egzotičnih drva preporučamo obvezno savjetovanje s našim stručnjacima iz Sektora razvoja i primjene.

Ambalažu s preostalim lakom nakon djelomične uporabe treba odmah zatvoriti zbog nepostojanosti kontakta na vlagu iz zraka.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.