

CHROMODEN D 110

Chromoden®



VRSTA PROIZVODA

Ljepilo izrađeno na osnovi vodene disperzije, punila i aditiva.

NAMJENA

Za lijepljenje klasičnog parketa manjih dimenzija (širine < 5 cm i duljine < 30 cm) na betonske, cementne, drvene i slične upijajuće podloge.

PH-VRIJEDNOST

6,0-7,5 (DIN 53785)

VISKOZNOST

55-65 Pas (RVT ISO 2555, A7/50/23°C)

SADRŽAJ SUHE TVARI (TEŽ.%)

74±2 (DIN 53189)

OTVORENO VRIJEME SUŠENJA

25-30 min (20 °C/65% rel.vl.zraka)

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti ravna, fino obrađena, čvrsta i bez pukotina, dobro očišćena od prašine, masnoća i ostalih nečistoća. Betonska podloga mora biti stara minimalno 4-6 tjedana, a vlažnost betonske i cementne podloge može biti maksimalno 2% (karbidna metoda). Vlažnost drvene podloge i parketa može biti maksimalno 8±1%. Ako je podloga neravna, ravnanje preporučamo izvršiti s NIVELIT PF ili NIVELIT PG samonivelirajućom masom. Nakon što se masa osuši, prašinu uklonite usisivačem i nanosite ljepilo. Zbog bolje prionjivosti i reducirane potrošnje ljepila, jako upojne i porozne betonske i cementne podloge preporučamo premazati s CHROMODENOM PR 15 (pogledati Tehnički list proizvoda za detalje primjene). Nakon što je premazana podloga suha na dodir nanosite ljepilo (za cca 2-4 sata pri normalnim uvjetima za rad). Na podlogama koje odgovaraju standardima za polaganje drvenih podnih obloga upotreba CHROMODEN-a PR 15 nije obavezna.

PRIMJENA

Ako su ljepilo ili parket bili izloženi nižim temperaturama preporučamo temperiranje najmanje 24 sata u prostoru u kojem se ugrađuju. Prije upotrebe ljepilo je potrebno dobro promiješati i nanijeti nazubljenom lopaticom B3 ili B5. Zatim se parketi laganim guranjem polože u sloj ljepila i čvrsto zalijepe tako da čitavom poledinom nalegnu na ljepilo. Između zida i položenog parketa

Zadnja izmjena: studeni 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromoden®



ostavite cca 1-2 cm prostora koristeći klinove. Klinove uklonite po završetku radova. Ne hodati po parketu 24 h nakon polaganja. Alat se nakon završetka radova odmah opere vodom. Vrijeme sušenja nanesenog ljepila ovisi o relativnoj vlazi i temperaturi u prostoriji, kao i o temperaturi ljepila, parketa i podloge. Daljnja obrada (brušenje i lakiranje) može se nastaviti nakon 7 dana, kada slijepljeni spoj postiže i konačnu čvrstoću. Preporuča se pričekati 7-10 dana prije daljnje obrade radi kondicioniranja parketa.

VAŽNE NAPOMENE

- Načetu i neiskorištenu ambalažu dobro zatvorite i čim prije upotrijebite do kraja
- Najbolji uvjeti za rad su pri temperaturi između +18 °C i +25 °C i relativnoj vlažnosti zraka ispod 65%.
- Minimalna temperatura podloge iznosi +15 °C.
- Polaganje drvene obloge suhoće koja nije u skladu s odgovarajućim standardima, uzrokovane naglim povećanjem vlažnosti zraka, može dovesti do šteta uslijed bubrenja drveta.
- Ne preporučamo za lijepljene parketa od bukve i bambusa.

UTROŠAK

0,8-1,2 kg/m² – ovisno o vrsti parketa, glatkoći i upojnosti podloge i nazubljenja lopatice.

PAKOVANJE

Plastična ambalaža á 5 i 25 kg.

USKLADIŠTENJE

U tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +30 °C. Trajnost: 24 mjeseca. Čuvati od direktnog izlaganja suncu.

ČUVATI OD SMRZAVANJA!

Zadnja izmjena: studeni 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

