

TESSAROL akril osnovna boja UNI

NAMENA

Univerzalna osnovna boja za zaštitu gvozdениh i čeličnih površina, pocinkovanog čeličnog lima, bakra, aluminijuma i tvrdih PVC površina u zatvorenim prostorijama i na otvorenom.

SVOJSTVA

- odlično prijanjanje za različite površine
- zaštita gvozdениh i čeličnih površina od rđe pomoću antikoroziivnih pigmenta
- brzo sušenje
- bez neprijatnih mirisa
- razređuje se vodom

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	akrilna disperzija, pigment, antikoroziivni pigment, punila
NIJANSE	bela
NIJANSIRANJE	
SJAJ	mat
GUSTINA	1,4 g/ml
RAZREĐIVANJE	voda
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(i), 140 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 140 g/l
PAKOVANJE	0,65 l
ROK UPOTREBE	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU				
NAČIN NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	prečnik dizne	pritisak
četkom (od sintetičkih vlakana)	po potrebi			
valjkom (od mikrofibera ili filca)	po potrebi			
špricanjem				
vazdušno špricanje	5–10%	približno 50 sek.	1,2–1,5 mm	2–3 bara
RADNI USLOVI	Temperatura boje, vazduha i površine treba da bude bar +8 °C, a vlažnost vazduha ispod 80 %.			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	Suvo na prašinu za otprilike 1 sat, suvo na dodir za otprilike 2–6 sati, pogodno za nanošenje narednog sloja nakon 6–8 sati. U uslovima niže temperature i više relativne vlažnosti vazduha vreme sušenja se produžava.			
POKRIVNOST	Teoretski: 1 l pokriva 8–10 m ² površine u 1 sloju. Stvarna potrošnja zavisi od načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE ALATA	Odmah nakon upotrebe oprati vodom, suve ostatke boje ukloniti pomoću TESSAROL Nitro razređivača .			

PRIPREMA POVRŠINE

Gvozdene i čelične površine

Rđu odstraniti mehanički, a masnoću i ostale nečistoće **TESSAROL Nitro razređivačem**.

Pocinkovani čelični lim i tvrdi PVC

Površinu očistiti mešavinom vode (10 l), rastvora amonijaka (0,5 l) i deterdženta (jedna merica/čep) i prebrusiti brusnom krpom od sintetičkih vlakana. Ostatke brušenja temeljno isprati vodom. Upotreba žičane četke i metalne vune nije dopuštena!

Površine od toplo cinkovanog čeličnog lima

OBAVEZNO blago peskarenje.

Bakarna i aluminijumska površina*

Površinu očistiti **TESSAROL Nitro razređivačem** i prebrusiti brusnom krpom od sintetičkih vlakana. Upotreba žičane četke i metalne vune nije dopuštena!

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistiti i prebrusiti, a oštećene potpuno odstraniti.

SISTEMI PREMAZA

POVRŠINA		PRIPREMA POVRŠINE	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
GVOŽĐE, ČELIK	unutra	uklanjanje rđe i nečistoća	1x TESSAROL akril osnovna boja UNI	2x TESSAROL akril emajl (saten/sjaj) ili 2x TESSAROL akril emajl za radijatore
	spolja		2x TESSAROL akril osnovna boja UNI	
POCINKOVANA ČELIČNA LIM	unutra	uklanjanje korozivnih produkata i nečistoća	1x TESSAROL akril osnovna boja UNI	
	spolja		2x TESSAROL akril osnovna boja UNI	
BAKAR, ALUMINIJUM*	unutra		1x TESSAROL akril osnovna boja UNI	
	spolja			
TVRDI PVC	unutra / spolja	uklanjanje nečistoća	1x TESSAROL akril osnovna boja UNI	
STARI PREMAZI	unutra / spolja	čišćenje, brušenje i uklanjanje oštećenih slojeva boje i rđe	1–2x TESSAROL akril osnovna boja UNI	1–2x TESSAROL akril emajl (saten/sjaj) ili 1–2x TESSAROL akril emajl za radijatore

NAPOMENE I POSEBNE KARAKTERISTIKE

- Pri radnoj temperaturi nižoj od +8 °C, premaz neće formirati film.
- * Pre bojenja aluminijumskih površina, neophodno je isprobati da li premaz prijanja na očišćenu površinu.