

BORI lazura 3in1

POLJE PRIMENE

Za završnu zaštitu i dekoraciju drvenih površina na otvorenom prostoru: za prozore, vrata, žaluzine, ograde, lamperiju i obloge, brvnare, vikendice, baštenski nameštaj...

SVOJSTVA

- svilenkast, sjajan završni sloj
- preventivna zaštita premaza od buđi
- sadrži vosak koji poboljšava vodoodbojnost premaza
- zaštita drveta od spoljašnjih uticaja
- elastičnost – zaštitni sloj ne puca i ne ljušti se
- lako se nanosi

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	specijalno alkidno vezivo, rastvarač, transparentni mikro-pigmenti, voskovi
NIJANSE	bezbojna, 13 standardnih nijansi
NIJANSIRANJE	mešanje standardnih nijansi
SJAJ	svilenkast sjaj
GUSTINA	0,87 – 0,95 g/ml
RAZREĐIVANJE	spremono za upotrebu
EU VOC kategorija i granične vrednosti	IIA(h), 750 g/l (2010); proizvod sadrži: maks. 600 g/l
JEDINICE PAKOVANJA	standardne nijanse: 0,75 l, 2,5 l
ROK UPOTREBE	Rok upotrebe proizvoda zatvorenog u originalnoj ambalaži i uskladištenog na odgovarajući način (temperatura u rasponu od + 5 °C do + 35 °C, na suvom mestu) naznačen je na ambalaži.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČINI NANOŠENJA	valjak, četka
RADNI USLOVI	Temperatura boje, vazduha i površine treba da iznosi najmanje +5°C.
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	Suvo na dodir za 7 sati, sledeći sloj naneti nakon 24 sata. Na nižim temperaturama i većoj relativnoj vlažnosti vreme sušenja se produžava.
POKRIVNOST	Teoretski: 1 l pokriva oko 16-20 m ² u jednom sloju. Stvarna potrošnja zavisi od tretmana i vrste drveta, kao i od kvaliteta nanošenja.
ČIŠĆENJE ALATA	TESSAROL razređivač

PRIPREMA POVRŠINE

Novo drvo

Vlažnost ne sme da bude iznad 15% za četinare, a 12% za listopadno drveće.

Suvu površinu treba izbrusiti i očistiti, a vosak, smole ili masnoće treba ukloniti pomoću **NITRO razređivača**.

Renoviranje starih premaza

Neoštećeni premazi moraju da se očiste i izbruse, oštećeni premazi moraju potpuno da se uklone.

SISTEMI PREMAZA

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	IMPREGNACIJA	ZAVRŠNI PREMAZ
NOVO DRVO	na otvorenom		2x BORI lazura 3in1
	na otvorenom - izrazito izloženo drvo	brušenje, uklanjanje nečistoća	1x BORI impregnacija sa biocidom W 3x BORI lazura 3in1
	na otvorenom - manje izloženo drvo		2x BORI lazura 3in1
STARI PREMAZI	na otvorenom	čiščenje, brušenje i uklanjanje oštečenih /	1 - 2x BORI lazura 3in1

NAPOMENE I POSEBNE KARAKTERISTIKE

- Boju dobro promešajte pre upotrebe.
- Za obnavljanje starih premaza, odaberite nijansu koja je svetlija od one koju ste prvobitno koristili ili pomešajte originalnu nijansu sa bezbojnom. Broj slojeva utiče na nijansu - sa svakim slojem, nijansa postaje tamnija.
- Budući da vrsta drveta značajno utiče na konačnu nijansu, preporučujemo testiranje proizvoda na maloj površini.