

BORI lak lazura

NAMENA

Za završnu zaštitu i dekoraciju drveta u unutrašnjim i spoljnim prostorima: prozori, vrata, roletne, žaluzine, ograde, lamperija i obloge, brvnare, baštenske kuće, baštenski nameštaj...

SVOJSTVA

- **30% duža zaštita drveta od spoljnih uticaja**
- bogat svilenkastosjajan premazni film
- sadrži vosak koji povećava vodoodbojnost premaza
- zaštita drveta od atmosferskih uticaja
- dimenzion stabilnost drveta
- elastičnost - zaštitni film se ne ljušti i ne puca
- jednostavno nanošenje

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	Specijalno alkidno vezivo, rastvarač, transparentni mikro pigmenti, voskovi
NIJANSE	bezbojna, 11 standardnih nijansi
NIJANSIRANJE	međusobno mešanje standardnih nijansi
SJAJ	svilenkast
GUSTINA	0,91 g / ml
RAZREĐIVANJE	pripremljen za upotrebu
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(e), 400 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 400 g/l.
PAKOVANJE	standardne nijanse: 0,75 l, 2,5 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4mm)	prečnik dizne	pritisak
četka, valjak	/	/		
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 7 sata, nanošenje sledećeg sloja nakon 24 sata U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.			
POKRIVNOST	teoretska: 16 – 20 m ² / 1 l u jednom sloju Praktična potrošnja zavisi od obrađenosti i vrste drva kao i načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE ALATA	TESSAROL razređivač			

PRIPREMA POVRŠINE

Novo drvo

Vlažnost kod drveta četinarara ne sme premašiti 15%, a kod listopadnih vrsta drveta 12%. Suvu podlogu prebrusiti i očistiti, a **NITRO razređivačem** odstraniti vosak, smolu i masnoću.

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistiti i prebrusiti, a oštećene potpuno odstraniti.

PREMAZNI SISTEMI

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	IMPREGNACIJA	ZAVRŠNI PREMAZ
NOVO DRVO	spolja	1x BORI tankoslojna/lazura s biocidom W	2x BORI lak lazura
	spolja - jako izloženo drvo	1x BORI tankoslojna/lazura s biocidom W	2x BORI lak lazura
	spolja - malo izloženo drvo	1x BORI tankoslojna/lazura	2x BORI lak lazura
	unutra	1x BORI tankoslojna/lazura	1 - 2x BORI lak lazura
	unutra - drvo izloženo vlazi	1x BORI tankoslojna/lazura s biocidom W	1 - 2x BORI lak lazura
STARI PREMAZI	spolja	čiščenje i brušenje, odnosno odstranjivanje oštećenih premaza	1 - 2x BORI lak lazura UV PROTECTION
	unutra		1 - 2x BORI lak lazura

NAPOMENA

- Pre upotrebe boju treba dobro promešati.
- Kod obnavljanja starih premaza odabrati nijansu svetliju od prvobitne ili prvobitnu nijansu pomešati s bezbojnom. Broj slojeva utiče na nijansu - svaki sloj daje tamniju nijansu.
- Radi velikog uticaja vrste drveta na konačnu nijansu preporučujemo probu na manjem delu površine.
- Svetle nijanse više propuštaju UV zrake koje razgrađuju lignin u drvetu tako da bezbojna **BORI lak lazura**, kao samostalan sloj, nije pogodna za drvo u spoljnim prostorima.