

BORI tankoslojna lazura

NAMENA

Za dekoraciju i zaštitu drveta u unutrašnjim i spoljnim prostorima: lamperija, zidne i plafonske obloge, ograde, jednostavan nameštaj...

SVOJSTVA

- sa dodatim prirodnim uljem
- proziran premaz naglašava prirodan izgled drveta
- dekorativna zaštita
- dubinska zaštita drveta
- ne sadrži biocidna sredstva
- dubinska zaštita drveta
- jednostavno nanošenje

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	alkidno vezivo, rastvarač, transparentni mikro pigmenti
NIJANSE	bezbojna, 11 standardnih nijansi
NIJANSIRANJE	međusobno mešanje standardnih nijansi
GUSTINA	0,85 g / ml
RAZREĐIVANJE	pripremljen za upotrebu
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(f), 750 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 660 g/l
PAKOVANJE	standardne nijanse: 0,75 l, 2,5 l, 5 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČINI NANOŠENJA	četka, valjak, potapanje, nanošenje krpom
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 5 sati, suvo na dodir 5 sati, međuslojni interval posle 10 sati. U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.
POKRIVNOST	teoretska: 10 – 12 m ² / l u jednom sloju Praktična potrošnja zavisi od obrađenosti i vrste drveta i načina nanošenja.
ČIŠĆENJE ALATA	TESSAROL razređivač

PRIPREMA POVRŠINE

Novo drvo

Vlažnost kod drveta četinarara ne sme premašiti 15%, a kod listopadnih vrsta drveta 12%. Suvu podlogu prebrusiti i očistiti, a **TESSAROL NITRO razređivačem** odstraniti vosak, smolu i masnoću.

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistiti i prebrusiti, a oštećene premaze potpuno odstraniti.

PREMAZNI SISTEMI

POVRŠINA		PRIPREMA POVRŠINE	IMPREGNACIJA		ZAVRŠNI PREMAZ
NOVO DRVO	unutra		/	/	2-3 x BORI tankoslojna lazura
	unutra – drvo izloženo vlazi	brušenje, odstranjivanje	1x BORI impregnacija sa biocidom W		2-3 x BORI tankoslojna lazura
	spolja	nečistoće	1x BORI impregnacija sa biocidom W	1x BORI tankoslojna lazura	3 x BORI tankoslojna lazura
STARI PREMAZ	unutra	čišćenje i brušenje, odnosno	/	/	1 – 2 x BORI tankoslojna lazura
	spolja	odstranjivanje oštećenih premaza	/	/	1 – 2 x BORI tankoslojna lazura
		kod jako oštećenih premaza	1x BORI tankoslojna lazura s biocidom W	1x BORI tankoslojna lazura	1 - 2x BORI lak lazura UV PROTECTION

NAPOMENA

- Pre upotrebe boju treba dobro promešati.
- Kod obnavljanja starih premaza odabrati nijansu svetliju od prvobitne ili prvobitnu nijansu pomešati sa bezbojnom. Broj slojeva utiče na nijansu - svaki sloj daje tamniju nijansu.
- Radi velikog uticaja vrste drveta na konačnu nijansu preporučujemo probu na manjem delu površine.
- Kod bojenja lamperije preporučujemo zaštitu drveta sa obe strane, jer time postizemo bolju dimenzionu stabilnost.
- **BORI tankoslojnu lazuru** možemo primeniti i za bojenje pre lakiranja **IDEAL lakovima za parket** i **TESSAROL lakovima**.
- **BORI tankoslojna lazura** se čuva u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži u suvom prostoru (+ 5 do + 35 °C). Neiskorišćen sadržaj sipajte iz veće ambalaže u manju do vrha, dobro zatvorite i označite.