

CHROMODEN AQUA 1K LAK ZA PARKETE AC 190, 160, 140

Chromoden®



VRSTA PROIZVODA

Jednokomponentni akril-poliuretanski vodeni bezbojni lak za parkete sjajni, polumat, mat sa specijalnim dodacima.

NAMJENA

Za zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvnih obloga kada se želi dobiti zaštitni lak u prostorima manjeg do srednjeg opterećenja

SVOJSTVA

- dugotrajan i otporan na habanje
- lako se održava i otporan je na utjecaje blažih kemikalija
- dostupno u 3 stupnja sjaja :sjajni 80%, polumat 30-40%, mat 10-20%



OSNOVNI PODACI ZA PRIZVOD

Gustoća: oko 1026 kg/m³ (HRN EN ISO 2811-1)

Sadržaj suhe tvari (tež.%): 30-35 (HRN EN ISO 3251)

Sjaj: mat 30-35 % , polumat 50-60 % , sjajni > 80 % (HRN EN ISO 2813)

HOS KATEGORIJA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI

A (i), 140 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 140 g/l

RAZREĐIVANJE

U uvjetima povišene temperature, niske vlažnosti zraka i kod lakiranja većih površina dodati max. 5 % Chromoden Aqua usporivača.



PRIPREMA PODLOGE

Podloga (parket) treba biti suha, očišćena od masnoća, nečistoća i eventualnog starog laka te prebrušena (završno brusnim papirom br.150). Prašinu od brušenja treba ukloniti usisivačem za prašinu. Parket se ne smije izbjeljivati vodikovim peroksidom niti ostalim sredstvima za izbjeljivanje drva

PRIPRAVA LAKA

Prije uporabe potrebno je lak dobro promiješati

Zadnja izmjena: ožujak 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromoden®



NAČIN NANOŠENJA

Lak se nanosi specijalnim valjkom u tri ili četiri sloja na viskoznosti isporuke. Međuslojni interval je 3 – 4 sati. Osušeni prvi i drugi sloj laka lagano treba prebrusiti brusnim papirom br.220 do 320. Prašinu ukloniti usisivačem za prašinu. Prostorija se može koristiti 48 sati nakon nanošenja zadnjeg sloja.

SUŠENJE

- na prašinu 30 minuta
- za rukovanje nakon 3-4 sata
- potpuno suho za 48 sati

UTROŠAK – IZDAŠNOST

oko 3 m²/l smjese u tri sloja (oko 0,3 l/m²)

oko 10 - 12 m²/l smjese u jednom sloju (oko 0,08- 0,1 l/m²)

PAKOVANJE

CHROMODEN AQUA 1K LZP AC 140: plastični kanister á 5 l,

CHROMODEN AQUA 1K LZP AC 160: plastični kanister á 5 l,

CHROMODEN AQUA 1K LZP AC 190: plastični kanister á 5 l,

USKLADIŠTENJE

Najmanje do roka otisnutog na etiketi (u tvornički zatvorenoj ambalaži),

u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C

Trajnost: 18 mjeseci

Proizvod se ne smije smrznuti!

NAPOMENA

CHROMODEN AQUA 1K LZP AC lak za parkete se osim na čisti parket može nanositi i na parket prethodno obrađen sa:

CHROMODEN AQUA 1K TEMELJNIM LZP AC-P 40

CHROMODEN AQUA 1K TEMELJNIM LZP PU-P 70

CHROMODEN AQUA 2K TEMELJNIM LZP PU-P

Vlažnost parketa treba biti između 8 i 10 %, a najpovoljnija radna temperatura zraka 18-22 °C.

Relativna vlažnost zraka treba biti u intervalu od 40 do 75 %.

Temperatura u prostoriji kao i temperatura laka ne smije biti niža od 13 °C.

Temperatura parketa ne smije biti niža od 12 °C.

Zadnja izmjena: ožujak 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromoden®



Pribor za nanošenje laka treba nakon svakog lakiranja oprati u vodi odmah nakon lakiranja, a ukoliko je prošlo određeno vrijeme tada se može oprati acetonom.

Ako se radi o obradi parketa od egzotičnih drva preporučamo obvezno savjetovanje s našim stručnjacima iz Sektora razvoja i primjene. Ambalažu s preostalim lakom i kontaktom nakon djelomične uporabe treba odmah zatvoriti zbog nepostojanosti kontakta na vlagu iz zraka.

Zadnja izmjena: ožujak 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu



Chromos