

TEKUĆINA ZA KITANJE

Chromoden®



VRSTA PROIZVODA

Brzo sušiva, jedno komponentna bezbojna tekućina izrađena na osnovi visokokvalitetnih modificiranih veziva.

NAMJENA

Primjenjuje se kao tekućina za grubo kitanje tj. zapunjavanje reški i manjih pukotina u sustavu površinske obrade drvnih podloga (parketa) poliuretanskim i drugim lakovima.

SVOJSTVA

- brzosušivo
- elastično
- odlična moć zapunjavanja
- bezbojno
- Miješa se s drvnom prašinom (od finog brušenja s br. 150)
- za zapunjavanje fuga širine do 2 mm
- za zapunjavanje širih fuga postupak kitanja ponoviti više puta
- ne koristiti kao temeljni sloj

OSNOVNI PODACI ZA PROIZVOD

Gustoća: oko 900 kg/m³ (HRN EN ISO 2811-1)

Viskozitet: 60-90 s (HRN EN ISO 2431)

Sadržaj suhe tvari (tež. %): oko 19 (HRN EN ISO 3251)

HOS KATEGORIJA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI

A (h), 750 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 750 g/l

RAZREĐIVANJE

Ne razrjeđuje se

PRIPREMA PODLOGE

Podloga (parket) mora biti suha, čista, odmašćena. Podloga ne smije biti tretirana vodikovim peroksidom ili drugim kemikalijama.

Zadnja izmjena: Rujan 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromoden®



NAČIN NANOŠENJA

Tekućinu za kitanje prije uporabe treba promiješati. Nanosi se u jednom ili dva sloja lopaticom nakon grubog brušenja parketa s brusnim papirom br. 40 - 80. Tekućina se miješa s finom drvnom prašinom radi boljeg zapunjavanja reški (fuga). Osušeni sloj tekućine obavezno obrusiti.

SUŠENJE

- na prašinu 10 min
- suho na prašinu za 20 min
- za rukovanje nakon 45 - 60 min

UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,05 - 0,12 l/m² (8-15 m²/l) ovisno o načinu nanošenja.

PAKOVANJE

CHROMODEN TEKUĆINA ZA KITANJE: limena ambalaža á 1,4 i 10 l.

USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C. Trajnost: 24 months.

NAPOMENA

Vlažnost parketa treba biti između 8 i 10%, a najpovoljnija radna temperatura zraka 18-22 °C. Relativna vlažnost zraka treba biti u intervalu od 40 do 75%.

Pribor za nanošenje laka treba nakon svakog lakiranja oprati CHROMODEN RAZRJEĐIVAČEM ili SREDSTVOM ZA PRANJE.

Ako se radi o obradi parketa od egzotičnih vrsta drva preporučamo obavezno savjetovanje s našim stručnjacima iz Odjela za razvoj i primjenu.

Zadnja izmjena: Rujan 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.