

2K ULJE ZA PARKET

Chromoden®



VRSTA PROIZVODA

Dvo komponentna smjesa specijalnih ulja, voska i UV stabilizatora

NAMJENA

Premaz za impregniranje drvenih podova i parketa koji ističe boju i teksturu drveta, a proizvodi se u 14 standardnih nijansi.

SVOJSTVA

- Svilenkast sjaj
- Prikladno za kupaoalice, bazene i prostorije izložene visokoj vlažnosti
- Za unutarnje i vanjske drvene površine
- zbog dvo komponentnog kemizma daje otpornost na blaže kemikalije, vrlo postojano za visoko opterećene prostore
- postojanost ovisi o tvrdoći parketa koji se ulji
- jednostavno za rad
- izuzetno pogodno za parkete od egzotičnih vrsta drva uz obaveznu provjeru promjene boje

OSNOVNI PODACI ZA PROIZVOD

Gustoća: oko 1000 kg/m³ (HRN EN ISO 2811-1)

EU VOC VALUES AND LIMITS

A (j), 500 g/l (2010); This product contains: max. 500 g/l

RAZREĐIVANJE

Ne razrjeđuje se.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga (parket) treba biti suha, očišćena od masnoća, nečistoća i eventualnog starog laka te brušena tračnom brusilicom završno brusnim papirom br.100. Za zatvaranje fuga koristiti CHROMODEN TEKUĆINU ZA KITANJE uz napomenu da fuge moraju biti potpuno zapunjene. Prašinu od brušenja treba ukloniti usisivačem za prašinu. Parket se ne smije izbjeljivati vodikovim peroksidom niti ostalim sredstvima za izbjeljivanje drva. Za pripremu podloge namijenjene proizvodnji namještaja potrebno je konzultirati se sa proizvođačem ulja.

Zadnja izmjena: Rujan, 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu



Chromoden®



PRIMJENA

Zamiješati Chromoden 2K ULJE komponentu A i komponentu B u omjeru 5:1. Dobro promiješati smjesu i i ostaviti da smjesa odstoji 5-10 min. Prije apliciranja još jednom promiješati smjesu. Smjesa je uporabiva 4-6 sati. Preporučamo nanošenje špahtlom te 10-15 minuta nakon nanošenja, višak ulja je potrebno ukloniti ili pamučnom krpom ili bijelim filcom. Na površini ne smije ostati višak materijala jer ga kroz idućih nekoliko sati neće moći biti ukloniti. Postupak ponoviti nakon 2 do 4 sata. Najbolji rezultati se postižu nakon 24 sata. Prvih 7 dana nakon završetka radova ne prekrivati nauljenu površinu.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

Mazanje i brisanje : 30 – 50 ml/m² (0,02 do 0,03 m²/l)

Špricanje i brisanje : od 40 – 80 ml/m²

PAKIRANJE

CHROMODEN 2K ULJE ZA PARKETE : limena ambalaža á 1 lit

CHROMODEN KONTAKT ZA 2K ULJE : limena ambalaža á 0,2 lit

SKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Trajanost: 5 godine

SUŠENJE

- na prašinu 1-2 sata
- za rukovanje nakon 24 sata

NAPOMENA

Vlažnost parketa treba biti između 8 i 10%, a najpovoljnija radna temperatura zraka 18-22°C.

Relativna vlažnost zraka treba biti u intervalu od 45 do 75%. Ukoliko uvjeti nisu kako je navedeno vrijeme sušenja i mogućnost poliranja je usporeno.

Pribor za nanošenje premaza treba nakon uporabe oprati Chromos sintetskim razrjeđivačem i osušiti do sljedeće primjene.

Ambalažu s neutrošenim uljem i kontaktom nakon djelomične uporabe treba odmah zatvoriti zbog nepostojanosti kontakta na vlagu iz zraka.

OPREZ

filc, krpe, odjeća zbog rizika koje se više neće koristiti potrebno je namočiti i držati u vodi radi sprečavanja samozapaljenja.




Zadnja izmjena: Rujan, 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromoden®



TON KARTA – 2K ULJE ZA PARKETE

	Bijelo
	Natur
	Palisander
	Ebanovina
	Orah
	Makaser
	Wenge
	Sivo
	Bor
	Kesten
	Tik
	Hrast
	Trešnja
	Mahagonij

Zadnja izmjena: Rujan, 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

