

Tehničke informacije

Dekorin AQUA TOP LAZURA

Opis proizvoda

DEKORIN AQUA TOP LAZURA

je transparentni vodeni premaz na bazi akrilnih smola, svetlostabilnih pigmentata i aditiva.

Osobine:

- Ističe prirodnu strukturu drveta
- Štiti od atmosferskih uticaja
- Sadrži vosak i povećava vodoodbojnost premaza
- Jednostavna primena

Upotreba

Koristi se za zaštitu i dekoraciju drvene stolarije (vrata, prozori, roletne), lamperije, vrtnih garnitura, ograda i ostalih drvenih površina izrađenih od masivnog drveta u enterijeru i eksterijeru. Može se nanositi samostalno 1-2 sloja u enterijeru, 2-3 sloja u eksterijeru.

Priprema površine

Drvene površine

Suvu podlogu prebrusiti i očistiti od prašine, voska i smole. (brusni papir granulacije 120 - 180, u završnom sloju granulacije 240 - 320 ili sintetičkom brusnom krpom).

Obnova starog premaza

Neoštećene premaze očistiti i prebrusiti, a oštećene delove potpuno odstraniti. Na manjem delu starog premaza napraviti probu i proveriti kompatibilnost sa starim premazom.

Radni uslovi

- Temperatura vazduha +10°C do +30°C
- Relativna vlažnost vazduha od 20% do 65%

Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe premaz treba dobro promešati.



PNEUMATSKO ŠPRICANJE

radna viskoznost:

20 - 30 s, Ø 6 mm, 23°C

razređivanje:

do 5 % težinski

prečnik dizne:

1,3 - 1,5 mm

pritisak vazduha:

0,3 - 0,5 MPa

ČETKA / VALJAK

razređivanje:

do 5 % težinski

Tehničke informacije

Dekorin AQUA TOP LAZURA

Napomena

Koristi se u sistemu sa proizvodom:

DEKORIN Impregnacija

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača KANSAL HELIOS Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

Tehnički podaci

Tip veziva:	akrilna smola
Način nanošenja:	četka, valjak i pneumatsko špricanje
Viskoznost (DIN 53211):	20 - 30s (Ø 6 mm, 23°C)
Specifična težina:	0,98 - 1,04 kg/l
Nijanse:	7 standardnih nijansi
Suva materija:	28 ± 2%
VOC:	A(e), 130 g/l; proizvod sadrži maks. 80 g/l
Teorijska izdašnost premaza	10 - 12 m ² /l u zavisnosti od načina nanošenja i upojnosti drveta
Sušenje (T=+20° C, rel.vla.65%):	- na prašinu 15 minuta - na dodir 1 sat - potpuno suvo 24 sata
U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.	
Međupremazni interval:	- preporučen 4 - 6 sati - minimalan 4 sata - maksimalan bez ograničenja
Razređivač:	Voda do 5%
Pakovanje:	0,65 l
Skladištenje i rok upotrebe:	Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti (+5°C do +25°C) Upotrebljiv je 24 meseca.