

Tehničke informacije

Dekorin

Lak za ČAMCE

Opis proizvoda

DEKORIN LAK ZA ČAMCE je bezbojni lak visokog sjaja na bazi uretaniziranog alkidnog veziva, aditiva i organskih rastvarača.

Osobine:

- visok sjaj
- visoka otpornost na vodu
- otpornost na atmosferske uticaje
- odlična elastičnost

Upotreba

Koristi se za zaštitu i dekoraciju drvene stolarije (vrata, prozori, roletne, brodski podovi), lamperije, vrtnih garnitura, ograda i ostalih drvenih površina izrađenih od masivnog drveta u enterijeru i eksterijeru.

Nanosí se samostalno u 1 - 2 sloja ili u 1 sloju preko površine premazane DEKORIN LAZUROM ili DEKORIN TOP LAZUROM.

*Bezbojni premazi ne nude dovoljnu zaštitu od UV zračenja. Zato ih ne preporučujemo kao samostalan premaz za lakiranje napolju.

Priprema površine

Drvene površine

Suvu podlogu (8 - 12% vlage) prebrusimo (brusni papir granulacije 120-180, u završnom sloju granulacije 240 - 320) i očistimo od prašine, vosak, smolu i masnoće odstranimo Nitro razređivačem. Osnovni premaz mora biti suv, odmašćen, prebrušen (brusni papir granulacije 240 - 320) i očišćen od prašine pre nanošenja pokrivnog premaza.

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistimo i prebrusimo, a oštećene delove potpuno odstranimo. Na manjem delu starog premaza napraviti probu i proveriti kompatibilnost sa starim premazom.

Radni uslovi

- Temperatura vazduha +10°C - +35°C
- Relativna vlažnost vazduha od 20% do 80%

Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe premaz treba dobro promešati



PNEUMATSKO ŠPRICANJE

radna viskoznost:

30 - 40 s, Ø 4 mm, 23°C

razređenje:

do 10 % težinski

prečnik dizne:

1,3 - 1,5 mm

pritisak vazduha:

0,3 - 0,5 MPa

ČETKA / VALJAK

razređivanje:

do 5% težinski

Tehničke informacije

Dekorin

Lak za ČAMCE

Napomena

Koristi se u sistemu sa proizvodima

DEKORIN Lazura
DEKORIN Top lazura

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

Tehnički podaci

Tip veziva:	uretanizirana alkidna smola
Način nanošenja:	četka, valjak i pneumatsko špricanje
Viskoznost (DIN 53211):	80 - 100 s (Ø 4 mm, 23°C)
Specifična težina:	0,89 - 0,91 kg/l
Nijanse:	bezbojna
Sjaj, ISO 2813:	min 80%
VOC:	A (e), 400 g/l; proizvod sadrži maks. 400 g/l
Preporučena debljina suvog filma:	40 µm u jednom sloju
Max debljina mokrog filma:	100 µm u jednom nanosu
Max debljina suvog filma:	50 µm u jednom nanosu
Teorijska izdašnost premaza • za 40 µm suvog filma:	10 - 12 m²/l u zavisnosti od načina nanošenja
Sušenje (T=+20° C, rel.vla.65%):	
• na prašinu	1 - 3 sata
• na dodir	4 - 8 sati
• potpuno suvo	48 sati
U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.	
Međupremazni interval:	
• preporučen	24 sata
• minimalni	2 do 3 sata pneumatskim špricanjem, 12 sata četkom ili valjkom
• maksimalni	bez ograničenja
Razređivač:	DURLIN Uljani razređivač
Pakovanje:	0,75 i 5 l
Skladištenje i rok upotrebe:	Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti (+5°C do +25°C) upotrebljiv je 60 meseci.