

Tehničke informacije

Durlin Laneni FIRNIS

Opis proizvoda

DURLIN LANENI FIRNIS je impregnacija na bazi kuvanog lanenog ulja

Osobine:

- ističe prirodnu strukturu drveta
- štiti od atmosferskih uticaja
- dubinski impregnira drvo
- povećava hidrofolnost površine

Upotreba

Koristi se za impregnaciju drveta, prvenstveno građevinske stolarije, pre obrade osnovnom bojom za drvo ili lazurnim premazima. Preporučuje se 1 sloj LANENOG FIRNISA i 1-2 sloja DURLIN osnovne boje za drvo ili DEKORIN lazurnog premaza.

Priprema površine

Drvene površine

Suvu podlogu (8-12% vlage listopadno drvo, do 15% četinari) prebrusimo (brusni papir granulacije 120-180, u završnom sloju granulacije 240-320 ili sintetičkom brusnom krpom) i očistimo od prašine, vosak, smolu i masnoće odstranimo Nitro razređivačem.

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistimo i prebrusimo, a oštećene delove potpuno odstranimo.

Radni uslovi

- Temperatura vazduha od +10°C do +35°C
- Relativna vlažnost vazduha od 20% do 80%

Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe premaz treba dobro promešati.



PNEUMATSKO ŠPRICANJE

Radna viskoznost:

25 – 35 s, Ø 4 mm, 20°C

Razređivanje:

Nije potrebno

Prečnik dizne:

1.3 – 1.5 mm

Pritisak vazduha:

0.3 – 0.5 MPa

ČETKA / VALJAK

Razređivanje:

Nije potrebno

Tehničke informacije

Durlin Laneni FIRNIS

Napomena

Koristi se u sistemu sa proizvodima:

DEKORIN Lazura
DEKORIN Top lazura
DURLIN Osnovna boja za drvo

Ostatke boje i vodu od pranja alata ne prosipati u odvod i kanalizaciju!

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača KANSAL HELIOS Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

Tehnički podaci

Sastav:	Laneno ulje, dodatna sredstva, rastvarač
Način nanošenja:	četka, valjak i pneumatsko špricanje
Specifična težina:	0.91 ± 0.01kg/l
Nijanse:	Bezbojna
VOC:	A(h), 750 g/l; proizvod sadrži maks. 100g/l
Teorijska izdašnost premaza:	10 - 12 m ² /l u zavisnosti od načina nanošenja i upojnosti drveta
Sušenje (T=+20°C, rel.vla. 65%): • Potpuno suvo	Min 72 sata
U uslovima niže temperature i više relativne vlage, vreem sušenja se produžava	
Međupremazni interval: • Preporučen	Min 72 sata
Razređivač:	Nije potrebno
Pakovanje:	0.9 l; 5 l
Skladištenje i rok upotrebe:	Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti (+5°C do +25°C) upotrebljiv je 60 meseci.