



KIT ZA DRVO



OPIS

Belinka kit za drvo je disperzioni kit u boji koji se koristi za kvalitetne popravke nepravilnosti na površini proizvoda od drveta pre konačne završne obrade ili tretmana.

SASTAV

Izrađen je od stirenske akrilne disperzije i punila.

SVOJSTVA

To je jednokomponentni kit koji se ističe jednostavnom primenom i brzim sušenjem.

- » Izgled: homogena pasta,
- » Specifična masa: 1,7 kg/l,
- » Meša se s vodom: veoma dobro,
- » Zapaljivost: nezapaljiv.

PRIMENE

Koristite ga za popravku manjih oštećenja ili nepravilnosti i uklanjanje neravnina na drvenim elementima kao što su unutrašnja stolarija i nameštaj. Za popravku oštećenijih površina (npr. ispalih čvorova) koristite dvokomponentni kit.





BOJE

Prema ton kartama.

PAKOVANJE

350 g i 750 g.

PRIPREMA OSNOVE

Površina drveta mora biti suva, čista i bez prašine i bez ostataka premaza ili lakova.

NAČIN NANOŠENJA

Nanesite kit nerđajućom špahtlom u jednom ili više slojeva da biste popunili sve pukotine, šupljine i druga oštećenja ili nedostatke. Uklonite suvišan kit špahtlom.

SISTEMSKA ZAŠTITA

Dalje premazivanje nastavite kao kod zaštite novog drveta. Izbrusite kitovanu površinu, uklonite prašinu i osvežite premaz. Kada koristite završne premaze (završne emajle), mesto gde je drvo je dobro iskitovano nije primetno. Kada se premazuje lazurama, mesto gde je primenjen kit je blago primetno u zavisnosti od nijanse lazure, veličine kitovane površine i nijanse drveta. Za svetlije lazure preporučujemo da se obavi preliminarni test u pogledu izgleda i da se kit nanese samo na veoma malu površinu. Takođe preporučujemo da nijansa kita odgovara boji drveta što je više moguće.

Nakon što se nanese lazura, kitovana površina će izgledati više mat, ali nakon drugog sloja, sjaj lazure će se izjednačiti.



POKRIVNOST

Pokrivnost zavisi od stepena nepravilnosti ili oštećenja. Kada se nanosi u tankom sloju (debljine 1 mm) pokrivnost je približno 1 kg/m².

SUŠENJE

Radna temperatura treba da bude od +10 do 30 °C.

Pod normalnim uslovima na temp. od 20 °C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %:

Suvo u dovoljnoj meri da se ne lepi prašina: 20 - 30 minuta

Suvo za brušenje i nanošenje sledećeg premaza: 4 sata.

ČIŠĆENJE ALATA

Nakon upotrebe, odmah temeljno operite alat vodom.

UPOZORENJE

Drvo je prirodan materijal i njegova boja nije uvek ista. Zato se nijansa kita može donekle razlikovati od nijanse drveta pod istim imenom.

Ne preporučujemo ovaj proizvod za drvo koje je izloženo atmosferskim uticajima.

Nekoliko lazura na bazi vode ne prijanja dobro za kit, zbog čega preporučujemo da se obavi preliminarni test.

Ovaj proizvod nije pogodan za kitovanje parketa jer je suviše krt.





SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

Čuvajte Belinka kit za drvo u originalnom zatvorenom pakovanju na suvom mestu na temperaturi 5 – 35 °C.

Ovaj proizvod se ne sme zamrzavati!

ROK UPOTREBE

24 meseca u originalnom, zatvorenom pakovanju i pod propisanim uslovima.

TRANSPORT

Ovaj proizvod ne predstavlja posebnu opasnost za transport.

ZAŠTITA NA RADU

Belinka kit za drvo ne pripada grupi opasnih supstanci.

Prilikom rada poštujujte opštu industrijsku higijenu i obezbedite provetravanje radnog prostora.

ŽIVOTNA SREDINA

Nemojte sipati premaze u kanalizaciju, površinske vodene tokove ili bilo gde u životnoj sredini. Upotrebite sav sadržaj dok ne ispraznite pakovanje. Odložite ambalažu ili neupotrebljeni proizvod kao specijalni otpad. O sabirnim centrima se raspitajte kod nadležnih organa u svojoj zemlji.





PROPISI

U vezi sa propisima kojima se regulišu bezbednost proizvoda i zaštita na radu i prilikom transporta, pročitajte list o bezbednosti materijala.

DODATNI TEHNIČKI PODACI

Više informacija možete dobiti od naših distributera ili posetite našu internet stranicu:

www.belinka.com.

Svrha ovih tehničkih informacija je opis tehničkih svojstava i mogućnosti primene proizvoda. Iako su saveti zasnovani na našem dugogodišnjem iskustvu, kupci moraju sami odrediti, putem preliminaranih testova ili na drugi način, prikladnost proizvoda za očekivanu upotrebu. Zbog velikog broja faktora koji utiču na svojstva proizvoda, počevši od podloge, uslova primene, preko stručnosti korisnika do uslova životne sredine itd, iz sadržaja ovog lista sa podacima ne proizilazi odgovornost proizvođača. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, obratite se našim tehničkim savetnicima.

Dokument: T_Kit_zaljes_1RS.docx | Revizija: 5
Datum revizije: 3. 9. 2024