

Tehničke informacije

Nitro BAJC

Opis proizvoda

NITRO BAJC je transparentna, pigmentna preparacija na bazi alkidnih smola, nitroceluloze, aditiva i organskih rastvarača.

Osobine:

- brzo suši
- ističe prirodnu strukturu drveta
- pogodan za nijansiranje parketa

Upotreba

Koristi se za osnovno transparentno bojenje drvenih površina u enterijeru (delovi nameštaja i unutrašnja stolarija) izrađenih od masivnog drveta i furniranih ploča. Funkcija mu je isključivo estetska. Ističe prirodnu strukturu drveta i mora se lakirati.

Nanosu se u sistemu sa NITRO LAKOM OSNOVNIM i NITRO LAKOM željenog stepena sjaja.

Preporučuje se 1 sloj NITRO BAJCA, 1-2 sloja NITRO LAKA OSNOVNOG i 1-2 sloja NITRO LAKA željenog stepena sjaja.

Priprema površine

Drvene površine

Suvu podlogu (8-12% vlage) prebrusiti (brusni papir granulacije 120-180, u završnom sloju granulacije 240-320) i očistiti od prašine, vosak, smolu i masnoće odstraniti Nitro razređivačem.

Uslovi rada

- Temperatura vazduha +10°C - +35°C
- Relativna vlažnost vazduha od 20% do 80%

Uputstvo za aplikaciju

Premaz pre upotrebe treba dobro promešati.



PNEUMATSKO ŠPRICANJE

Radna viskoznost:

U stanju isporuke

Prečnik dizne:

1.3 – 1.5 mm

Pritisak vazduha:

0.3 – 0.5 MPa

ČETKA / PAMUČNA KRPA

Pogodna samo za manje površine i lokalne popravke

Intenzitet nijanse može se podesiti dodatkom max 10% Nitro razređivača

Tehničke informacije

Nitro BAJC

Napomena

Koristi se u sistemu sa proizvodima:

NITRO LAK OSNOVNI
NITRO LAK sjaj, polumat, mat
DEKORIN LAK ZA ČAMCE
DEKORIN TOP LAZURA
bezbojna
PU LAK OSNOVNI
PU LAK ZAVRŠNI

Ostatke boje i vodu od pranja alata ne prosipati u odvod i kanalizaciju!

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača KANSAL HELIOS Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

Tehnički podaci

Tip veziva:	nitroceluloza i alkidna smola
Način nanošenja:	Pneumatsko špricanje, četka, pamučna tkanina
Viskoznost (DIN 53211):	10 – 13 s (Ø 4 mm, 23 °C)
Specifična težina:	0,89 – 0,95 kg/l
Nijanse:	12 standardnih nijansi
VOC:	B (a), 850 g/l; proizvod sadrži maks. 850g/l
Teorijska izdašnost premaza	10-20 m ² /l u zavisnosti od načina nanošenja
Sušenje (T=+20° C, rel.vla.65%):	potpuno suvo za nanošenje laka 15 - 30 min
U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.	
Međupremazni interval:	- preporučen 24 sata - minimalni 15-30 min pneumatskim špricanjem, 6 sati četkom ili valjkom - maksimalni bez ograničenja
Razređivač:	Nitro razređivač
Pakovanje:	1L
Skladištenje i rok upotrebe:	Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti (+5°C do +25°C) upotrebljiv je 24 meseca.