

SPEKTRA antinikotinska boja

NAMENA

Za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina i plafona. Pokriva i izoluje fleke, koje nastaju zbog pušenja, izlivanja vode, katrana, požara, raznih ulja itd. Takve su mrlje u vodi rastvorne, pa ih u fazi sušenja voda istisne na površinu, tako da boje na vodenoj bazi nisu pogodne za prekrivanje takvih mrlja.

Pogodna za bojenje svih vrsta mineralnih maltera, vlaknasto-cemetnih ploča, betona, gipskartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnatih reljefnih tapeta i starih premaza.

SVOJSTVA

- na bazi organskih rastvarača koji ne sadrže arome
- bez agresivnog mirisa
- odlična izolacija vodootpornih mrlja
- periva
- jednostavno nanošenje

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	akrilni kopolimer u organskom rastvaraču, pigmenti, punila i posebni dodaci
NIJANSE	bela
NIJANSIRANJE	mogućnost nijansiranja pigmentnim pastama prihvatljivim za boje na bazi rastvarača (do 3%), i bojama na bazi rastvarača do 3 %
SJAJ (EN 13300)	mat
GUSTINA	1,31 - 1,38 kg/l
PERIVOST (EN 13300)	klasa 2
RAZREĐIVANJE	Boja je već pripremljena za nanošenje i nije je potrebno razređivati.
EU VOC kategorija i granična vrijednost	IIA(g), 350 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 350 g/l
PAKOVANJE	0,75 l, 2,5 l i 20 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	valjak, četka, špricanje
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	Suvo za nanošenje sledećeg sloja nakon 6 sati
POKRIVNOST	teoretska: 4 – 5 m ² / l i u dva sloja Praktična potrošnja zavisi od upojnosti i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	odmah posle upotrebe SPEKTRA razređivačem antinikotinske boje

PRIPREMA POVRŠINE

Sa površine odstraniti prašinu, labave delove i ostale nečistoće. Stare slojeve boje koji otpadaju ukloniti. Veće pukotine i oštećene delove podloge zapuniti odgovarajućim materijalima na mineralnoj bazi. Pre početka bojenja podloga mora biti suva i čvrsta.

Zidne površine zagađene plesnima i algama pre bojenja premažemo **SPEKTRA biocidnim sredstvom SANITOL**. Nakon što se zidovi osuše, plesni mehanički odstraniti. Kao završni premaz primeniti **SPEKTRA antimikrobnu boju** koja sprečava rast plesni, a izoluje i vodootporne mrlje. Zdrave i neispucale podloge, bojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzionim bojama očistiti i prebrusiti brusnim papirom (No. 150).

PREMAZNI SISTEMI

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	ZAGLAĐIVANJE	ZAVRŠNI PREMAZ
Nova neobojena podloga - produžne (krečno-cementni) malteri - gipskartonske ploče - beton i ostale neporozne podloge		2x SPEKTRA unutrašnji kit (po potrebi)	2x SPEKTRA antinikotinska boja
Podloga bojena disperzionim bojama - više slojeva upojnih, neperivih premaza - glatki, sjajni, perivi premazi	čišćenje, odstranjivanje nevezanih delića, popravak oštećenih mesta čišćenje, brušenje	2x SPEKTRA unutrašnji kit (po potrebi)	

NAPOMENE

- Pre upotrebe boju dobro promešati.
- Vreme sušenja se produžava u uslovima nižih temperatura i više relativne vlage vazduha, a zavisi i od upojnosti podloge. Na manje upojnim podlogama vreme sušenja se produžava.
- Vodorazredive zidne boje mogu se nanositi preko SPEKTRA antinikotinske boje samo nakon kompletnog sušenja i očvršćavanja.
- U slučaju da je potrebno razređivati boju zbog načina nanošenja, koristiti SPEKTRA razređivač za antinikotinsku boju.