

SPEKTRA Classic Plus

NAMENA

Za zaščito i dekoraciju zidnih i plafonskih površina.

Pogodan je za bojenje svih tipova mineralnih maltera, cementa, vlaknasto-cementnih ploča, betona, gips-kartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnih reljefnih tapeta i starih premaza.

SVOJSTVA

- jednostavna upotreba, visoka paropropusnost, otpornost na suvo brisanje
- ekstra mat
- nekoliko hiljada pastelnih nijansi – **HGMIX**

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	kopolimerska disperzija, pigment, punila i posebni aditivi
NIJANSE	bela
NIJANSIRANJE	pigmentnim pastama pogodnim za boje na vodenoj bazi, do 3%, i disperzivnim bojama pogodnim za nijansiranje HGMIX
SJAJ (EN 13300)	Duboki mat
GUSTINA	1,63 □□□ 0,02 kg/l
PERIVOST (EN 13300)	klasa 5 (nije periva)
PAROPROPUSNOST S_d (EN ISO 7783:2012)	0,016 ± 0,002m (klasa V ₁ , visoka paropropusnost)
RAZREĐIVANJE	vodom do 15%.
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(a), 30g/l (2010); proizvod sadrži: maks. 1 g/l
PAKOVANJE	2 l, 5 l, 10 l i 15 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU	
NAČIN NANOŠENJA	četkom, valjkom, špricanjem
RADNI USLOVI	Temperatura boje, vazduha i površine treba da iznosi najmanje +5°C.
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	Suvo i pogodno za nanošenje narednog sloja nakon 4–6 sati.
POKRIVNOST	Teoretski: 4 – 6 m ² / 1l pri nanošenju u dva sloja Stvarna potrošnja zavisi od moći upijanja i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	vodom, odmah nakon upotrebe

PRIPREMA POVRŠINE

Površinu treba očistiti od prašine, čestica koje ne prijanju dobro za nju i drugih nečistoća. Uklonite sve stare premaze. Popunite velike pukotine i oštećene delove površine odgovarajućim materijalima na mineralnoj bazi. Prilikom popravki, preporučujemo impregnaciju površine odgovarajućim sredstvom za impregnaciju. Pre bojenja, površina treba da bude suva i čvrsta.

Na zidne površine koje su zahvatile plesan ili alge nanosite **SPEKTRA biocidno sredstvo SANITOL**. Kada se zidovi osuše, plesan uklonite mehanički. U boju dodajte **SPEKTRA zaštitu od plesni ZP** koja će sprečiti razvoj mikroorganizama tokom dužeg vremenskog perioda.

Mrlje od nikotina, curenja vode, katrana, vidootpornih flomastera kao i razne druge mrlje prekrijte **SPEKTRA antinikotinskom bojom**, koje se koristi kao završni premaz. Očistite zdrave površine bez pukotina obojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzionim bojama i izbrusite ih brusnim papirom (No. 150).

SISTEMI PREMAZA

PODLOGA	PRIPREMA POVRŠINE	IMPREGNACIJA	IZRAVNAVANJE	ZAVRŠNI PREMAZ
Nove površine bez premaza - krečno-cementni malteri - gips-kartonske ploče - beton i druge neporozne podloge		1x SPEKTRA akrilna impregnacija 1x SPEKTRA dubinska impregnacija	2x SPEKTRA unutrašnji kit fini (po potrebi)	2x SPEKTRA Classic Plus
Površine obojene disperzivnim bojama - nekoliko slojeva propusnih, neperivih premaza - gladki, sjajni, perivi premazi	čišćenje, uklanjanje slobodnih čestica, popravka oštećenih delova čišćenje, brušenje	1x SPEKTRA akrilna impregnacija	2x SPEKTRA unutrašnji kit fini (po potrebi)	

NAPOMENE

- Boju dobro promešajte pre upotrebe.
- Ako se razredi vodom u većim količinama nego što je preporučeno, pokrivnost sloja boje srazmerno se smanjuje.
- **HGMIX** – razlike u sirovinama u različitim šaržama mogu dovesti do male razlike u nijansama – kada se koriste velike količine iste nijanse, preporučujemo da se koriste proizvodi iz iste šarže.
- Vreme sušenja povećava se pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti vazduha.