

SPEKTRA Decor Grund

NAMENA

Pigmentirani osnovni premaz koji se koristi pre nanošenja dekorativnih premaza, kao što su **SPEKTRA Decor Topaz** i **SPEKTRA Decor Quarz**. Premaz je paropropusan i pogodan za unutrašnje i spoljašnje zidne površine. Dobro prijanja za sve vrste novih mineralnih površina i starih premaza različitog kvaliteta; stoga se takođe preporučuje za tretman površina prekrivenih različitim neupijajućim i glatkim završnim premazima, pre nanošenja novog premaza.

SVOJSTVA

- Visok nivo pokrivne moći
- Omogućava dobro prijanjanje završnih dekorativnih premaza
- Jednostavno se nanosi

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	akrilatni kopolimer, pigment i posebni dodaci u vodi
NIJANSE	bela
SJAJ (EN 13 300)	mat
GUSTINA	1,63 – 1,67 kg/l
PERIVOST (EN 13 300)	Klasa 3
RAZREDIVANJE	vodom do 10 %
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(h), 30g/l (2010); proizvod sadrži: maks. 1 g/l
JEDINICE PAKOVANJA	2 l, 5 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	Valjak, četka
RADNI USLOVI	temperatura boje, vazduha i površine treba da bude minimalno +5 °C
SUŠENJE (T = +20C, rel. vlažnost 65 %)	suvo i pogodno za nanošenje narednog sloja nakon 4–6 sati
POKRIVNOST	teoretski: 10–12 m ² / 1 l u jednom sloju Praktična potrošnja zavisi od upojnosti i hrapavosti površine.
ČIŠĆENJE ALATA	Vodom, odmah nakon upotrebe

PRIPREMA POVRŠINE

Ukloniti slabo vezane stare premaze, prašinu i ostale nečistoće. Ako uklanjate nečistoće vlažnim čišćenjem, površina mora da bude potpuno suva pre nanošenja sledećih slojeva.

Popuniti velike pukotine i oštećene delove površine masom za izravnavanje na mineralnoj bazi.

Ako radite na starim površinama koje su bojene nekoliko puta i neravnomerno upijaju ili se osipaju, preporučujemo impregnaciju površine sredstvom **SPEKTRA Impregnation Acryl Special** / **SPEKTRA Impregnation Acryl**, pre nanošenja **SPEKTRA Decor Grunda**.

Spoljne površine

Novi malteri

U zavisnosti od godišnjeg doba i temperature, mora se sačekati 2-4 sedmice da se osuše pre daljeg tretmana. Pre nanošenja boje po prvi put, koristiti impregnaciju da bi se ujednačila moć upijanja površine.

Stari malteri

U zavisnosti od njihovog stanja, zaprljani, krhki i trošni malteri moraju se u potpunosti očistiti četkanjem i/ili pranjem (pod pritiskom – maksimalno 60 bara).

Stari premazi na bazi disperzionih boja

Zaprljane i trošne premaze treba očistiti pranjem ili na drugi način. Labave premaze treba ukloniti dok se ne dođe do čvrste površine. Nakon mokrog čišćenja i/ili uklanjanja starih premaza, površina se mora potpuno osušiti pre daljeg tretmana.

Beton

Nečistoće treba ukloniti pranjem pod pritiskom i brušenjem površine. Oštećena mesta treba popraviti (čišćenje i zaštita armaturnom šipkom, izravnavanje pogodnom masom za izravnavanje) i impregnirati sa **SPEKTRA dubinskom impregnacijom**.

Unutrašnje površine

Novi malteri

U zavisnosti od godišnjeg doba i temperature, mora se sačekati 2–4 sedmice da se osuše pre daljeg tretmana. Pre nanošenja boje po prvi put, koristiti impregnaciju da bi se ujednačila moć upijanja površine.

Stari premazi na bazi disperzionih boja

Ukloniti nečistoće sa površine. Impregnaciju treba koristiti na osnovu broja starih slojeva, kao i vrste premaza koji će se koristiti za obnavljanje. Ukloniti labave stare premaze dok ne dođete do čvrste površine. Veće oštećene delove i pukotine treba izravnati pogodnim mineralnim masama za izravnavanje. Obavezno impregnirati površinu sa **SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl**.

Glatke, sjajne i neoštećene premaze treba blago izbrusiti pre bojenja, dok impregnacija nije potrebna.

Gips-kartonske ploče treba impregnirati pre izravnavanja masama za izravnavanje za unutrašnje površine (**SPEKTRA unutrašnji kit-fini**).

Tapete sa umetnutim slojem drveta (Rauhfaser) ne zahtevaju impregnaciju pre bojenja.


Premazi na bazi krede moraju se u potpunosti odstraniti pranjem.

Stare tapete i ostaci lepka moraju se u potpunosti ukloniti pre bojenja.

Naneti **SPEKTRA** biocidno sredstvo **SANITOL** na zidne površine zaražene plesnima i algama. Nakon sušenja mehanički odstraniti plesni. Dodati **SPEKTRA** zaštitu od plesni **ZP** u završnu boju za duži period preventivnog sprečavanja razvoja mikroorganizama.

Fleke od nikotina, izlivenne vode, katrana, voodootpornih flomastera, ... obojiti **SPEKTRA antinikotinskom bojom** koja već predstavlja završni premaz.

SISTEMI PREMAZA

IMPREGNACIJA	OSNOVNI PIGMENTIRANI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl ili 1x SPEKTRA Impregnation Acryl koncentrat ili 1x SPEKTRA dubinska impregnacija	 1–2 x SPEKTRA Decor Grund	SPEKTRA Decor Topaz ili SPEKTRA Decor Quarz

NAPOMENE

- Dobro promešajte boju pre upotrebe.
- Vreme sušenja se povećava pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti vazduha.