

SPEKTRA Domflok Pearl

NAMENA

Bezbojni završni premaz sa srebrnkastim efektom za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina u prostorijama za dnevni boravak, predsobljima, hodnicima, predvorjima, stepeništima (javni zgrada, hotela, stanova,...) i drugim prostorijama. Pogodan za premazivanje visokokvalitetnih perivih disperzionih premaza.

SVOJSTVA

- svilenkastosjajni izgled premaza
- transparentan izgled filma
- visoka perivost
- jednostavno čišćenje neabrazivnim deterdžentima

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	akrilatna kopolimerna disperzija i posebni dodaci
NIJANSE	Srebrna
NIJANSIRANJE	pigmentnim pastama namenjenim za boje na vodenoj bazi do 3 % i disperzionim bojama pogodnim za nijansiranje
SJAJ (EN 13300)	srednji sjaj
GUSTOĆA	1,0 – 1.1 kg/l
PERIVOST (EN 13300)	klasa 1
RAZREĐIVANJE	voda
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(I), 200 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 83 g/l
PAKOVANJE	2 l, 5 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME ZAMRZNUTI!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	četka, špahtla, tampon, rukavica, krpa, morski i sintetički sunder, kompresor
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno +5 °C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlaga 65%)	suvo nakon 4–6 sati, potpuno stvrdnuto nakon 7 dana
POKRIVNOST	teoretska: 8 m ² /l, u jednom sloju, nanošenjem špahtlom a sunderom 30 m ² /l Praktična potrošnja zavisi od tehnike nanošenja.
ČIŠĆENJE ALATA	vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA PODLOGE

Pre nanošenja **SPEKTRA Domflok Pearl** podloga mora biti obojena kvalitetnom disperziOnom bojom iz kategorije boja otpornih na mokro brisanje (klasa 2 ili bolja (EN 13300)), (SPEKTRA Latex mat je moguće nijansirati na HGMIX sistemu. Pre nanošenja laka boja mora biti potpuno osušena.

PREMAZNI SISTEMI

OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
2x SPEKTRA Latex mat	1x SPEKTRA Domflok Pearl

NAPOMENE

- Lak uporabljati kao završni premaz za postizanje dekorativnog efekta i visoke perivosti premaza.
- Lak pre upotrebe dobro promešati. Razređivanje zavisi od tehnike nanošenja.
- Lak tokom nanošenja pravi mlečno obojen premaz, a nakon što se osuši nijansa podloge postane vidljiva i zbog srebrnog efekta boje delimično promenjena.
- Površine obojene neperivim disperzivnim bojama **nisu pogodne** za nanošenje **SPEKTRA Domflok Pearla** (može doći do pucanja i otpadanja filma boje). Treba nanositi gore preporučeni premaz, na pravilno pripremljenu i impregniranu podlogu.
- Dekorativni efekt **SPEKTRA Domflok Pearla** zavisi od načina obrade još vlažnog premaza raznim alatima (špahtla, sunđer, krpa ...)
- Završni izgled filma zavisi od podloge. Gladak film, ravnomernog sjaja, može se postići na ravnim zidnim površinama, pa stoga pre nanošenja osnovne boje površine trebaju zagladiti **SPEKTRA unutrašnjim kitom** finim (dvoslojno nanošenje s međuslojnim i završnim brušenjem).
- Vreme sušenja u uslovima nižih temperatura i više relativne vlažnosti vazduha, adekvatno se produžava.
- Lak je potpuno suv i konačno stvrdnut za oko 7 dana. Tek nakon tog vremena možemo ga čistiti neabrazivnim deterdžentima i vodom.