

SPEKTRA Domflok Gloss

NAMENA

Bezbojni završni premaz za zaštitu vrlo opterećenih, disperzionim bojama ofarbanih unutarašnjih zidnih površina u predsobljima, hodnicima, predvorjima, stepeništima (vrtići, škole, bolnice) i ostalim prostorijama. Završni premaz u koji umešamo **SPEKTRA Domflok listiće** u dekorativnom višebojnom sistemu **SPEKTRA Domflok**.

Pogodan za premazivanje visoko kvalitetnih disperzionih premaza.

SVOJSTVA

- sjajan izgled premaza
- proziran film
- visoka perivost
- jednostavno čišćenje neabrazivnim deterdžentima

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	akrilna kopolimerna disperzija i posebni dodaci
NIJANSE	Prozirna
NIJANSIRANJE	/
SJAJ (EN 13300)	sjajni
GUSTINA	1,0 – 1,1 kg/l
PERIVOST (EN 13300)	klasa 1
RAZREĐIVANJE	/
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(I), 200 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 80 g/l
PAKOVANJE	2 l
TOK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	kratkodlaki valjak (Domflok valjak), četka
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5 °C
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vla. 65 %)	suvo nakon 4–6 sati, a potpuno stvrdnut nakon 7 dana
POKRIVNOST	teoretska: 6–8 m ² / 1 l u jednom sloju. Praktična potrošnja zavisi od upijanja i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA PODLOGE

Pre nanošenja **SPEKTRA Domflok** laka podloga mora biti obojena kvalitetnom disperzionom bojom (**SPEKTRA Latex Matt**). Pre nanošenja laka boja mora biti potpuno suva.

PREMAZNI SISTEMI

POVRŠINA	ZAVRŠNI PREMAZ
2x SPEKTRA Latex Matt	1x SPEKTRA Domflok Gloss

NAPOMENE

- Lak možete koristiti kao samostalan završni premaz za postizanje visoke perivosti premaza ili u njega umešati **SPEKTRA Domflok listiće** za postizanje višebojnog dekorativnog izgleda zidnih površina.
- Lak već ima odgovarajuću konzistenciju za nanošenje i ne sme se razređivati, a pre upotrebe samo ga promešati.
- Lak tokom nanošenja pravi mlečno obojen premaz, a nakon što se osuši postaje proziran.
- Površine koje su obojene neperivim disperzionim bojama **nisu pogodne** za nanošenje **SPEKTRA Domflok** laka (može doći do pucanja i otpadanja filma boje). Preporučene premaze treba naneti na impregniranu podlogu.
- Završni izgled filma zavisi od podloge. Gladak film, ravnomernog sjaja, može se postići na zaglađenim zidnim površinama. Radi toga preporučujemo zaglađivanje **SPEKTRA Level Medium** unutarašnjim kitom (dvoslojno nanošenje s međuslojnim i završnim brušenjem) pre nanošenja osnovne boje.
- Vreme sušenja u uslovima nižih temperatura i više relativne vlažnosti vazduha srazmerno se produžava.
- Lak je potpuno suv i konačno stvrdnut za oko 7 dana. Tek nakon tog vremena možemo ga čistiti neabrazivnim deterdžentima i vodom.
- Preporučujemo nanošenje **SPEKTRA Domflok** laka sjaj na svetlije nijanse. Ukoliko se odlučite za intenzivnije nijanse boja, preporučujemo mešanje **SPEKTRA Domflok Gloss** laka sjaj sa 10–20 % **SPEKTRA Latexa Matt**, koji se koristi kao osnovni premaz.