

SPEKTRA Level Fine

NAMENA

Za nanošenje već pripremljena fina masa za izravnavanje i zaglađivanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina. Pogodan za površine kao što su mineralni malteri, beton i gipsane ploče kao i za izravnavanje unutrašnjih zidnih površina već bojenih disperzijskim bojama. Izravnavanje do debljine 2 mm.

SVOJSTVA

- već pripremljena masa za izravnavanje
- pogodan za ručno nanošenje
- lako se obrađuje i brusi
- visoka paropropusnost

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	vinilacetatna kopolimerna disperzija, punila i posebni dodaci
NIJANSE	bela
NIJANSIRANJE	/
GUSTINA	1,5 – 1,6 kg/l
PAROPROPUSNOST (EN ISO 7783:2012)	0,045+0,004m (V1, visoka paropropusnost)
ADHEZIJA na betonu (EN 1542:2000)	2,73 MPa
RAZREĐIVANJE	vodom po potrebi
PAKOVANJE	3,5 kg, 8 kg i 25 kg
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	Špahtla za izravnavanje od nerđajućeg čelika
USLOVI RADA	temperatura kita, vazduha i površine minimalno +5 °C
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vla. 65 %)	Suvo i pogodno za brušenje nakon 10 – 12 sati.
IZDAŠNOST	teoretska: 1,5 – 2 kg / m ² u dva sloja i 2 mm debljine Praktična potrošnja zavisi od debljine nanešenog sloja i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA POVRŠINE

Sa površine odstraniti prašinu, labave delove i ostale nečistoće. Stare premaze koji otpadaju odstraniti. Veće pukotine i oštećene delove podloge zapuniti odgovarajućim materijalima na mineralnoj osnovi. Kod popravki preporučujemo impregniranje **SPEKTRA Impregnation Acryl** ili **SPEKTRA dubinskom impregnacijom**. Pre početka nanošenja kita podloga mora biti suva i čvrsta.

Zidne površine zagađene plesnima i algama pre bojenja premazati **SPEKTRA Sanitol**. Nakon što se zidovi osuše plesan mehanički odstraniti. Boji dodati **SPEKTRA Anti Mould** koja duže vreme sprečava razvoj mikroorganizama.

Mrlje od nikotina, izliva vode, katrana, vodonosnih olovaka... premazati **SPEKTRA ANTINIKOTINSKOM BOJOM** koja je ujedno i završni premaz. Zdrave i neispucane podloge, bojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzijskim bojama očistiti i izbrusiti brusnim papirom (br. 150).

PREMAZNI SISTEMI

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	IMPREGNACIJA	ZAGLAĐIVANJE	ZAVRŠNI PREMAZ
Nova nebojena podloga - produženi (krečno cementni) malteri - gipskartonske ploče - beton i ostale neporozne podloge		1x SPEKTRA Impregnation Acryl 1x SPEKTRA dubinska impregnacija		
Podloga bojena disperzijskim bojama - više slojeva upojnih, neperivih premaza - gladki, sjajni, perivi premazi	čiščenje, odstranjanje nevezanih delov, popravljanje oštečenih mesta čiščenje, brušenje	1x SPEKTRA Impregnation Acryl	2x SPEKTRA Level Fine sa međuslojnim brušenjem (po potrebi)	unutrašnja zidna boja robne marke SPEKTRA – po izboru

NAPOMENE

- Preporučuje se kitovanje zidova sa **SPEKTRA unutrašnjim kitom**, posebno pre nanošenja dekorativnih premaza (**SPEKTRA Domflok**, dekorativne tehnike) i visoko perivih disperzionih boja (**SPEKTRA Latex** (mat/polumat)).
- Vreme sušenja u uslovima nižih temperatura i više relativne vlage vazduha se produžava, a zavisi i od debljine nanešenog sloja **SPEKTRA unutrašnjeg kita**.