

SPEKTRA Magnetic

NAMENA

Osnovna unutrašnja zidna boja sa magnetnim karakteristikama. Nanosi se kao osnovna boja na sve vrste impregviranih površina kao što su unutrašnji mineralni malteri, vlaknasto-cementne ploče, beton, gips-kartonske ploče i već obojene zidne površine u apartmanima, vrtićima, školama, kancelarijama, prodavnicama i lokalima.

SVOJSTVA

- Sadrži specijalnu feromagnetnu supstancu
- Omogućava prijanjanje magneta direktno na zidne površine
- Jednostavno za lako kačenje crteža, postera, poruka, obaveštenja, itd. bez oštećenja zida
- Kreativan pristup oblikovanju magnetne zidne površine

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	Akrilna kopolimerna disperzija, feromagnetni pigment, punila i specijalni dodaci
NIJANSE	RAL 7024
SJAJ (EN 13 300)	mat
GUSTINA	2,45 – 2,60 kg/l
PERIVOST (EN 13 300)	Klasa 5
RAZREĐIVANJE	Ne razređuje se
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(i), 140 g/l (2010.); proizvod sadrži maksimalno 80 g/l
PAKOVANJE	2 kg, 5 kg
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten proizvod (temperatura od +5°C do +35°C, suv prostor) je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME DA SE ZAMRZNE!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	Valjak (od mikro-vlakana), četka, nerđajuća gleterica
USLOVI RADA	Temperatura boje, vazduha i podloge minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	Suv i pogodan za nanošenje sledećeg sloja posle 4 – 6 sati
POKRIVNOST	Teoretski: 1 kg pokriva oko 1,5 m ² , pri nanošenju u tri sloja, Praktična potrošnja zavisi od upojnosti i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	Odmah posle upotrebe, deterdžentom i vodom

PRIPREMA POVRŠINE

Odstraniti sa podloge prašinu, loše vezane delove i drugu nečistoću. Takođe odstraniti i stare premaze koji otpadaju. Veće pukotine i oštećene delove podloge popuniti odgovarajućim materijalima na mineralnoj bazi, a zatim impregvirati **SPEKTRA akrilnom impregnacijom**. Pre bojenja podloga mora biti suva i učvršćena. Površinu zida koju želite da obojite **SPEKTRA Magnetic-om** ograničite maskirnom lepljivom trakom, a možete da napravite i šablon proizvoljnog oblika koji pre nanošenja **SPEKTRA Magnetic-a** treba postaviti na zid.

SISTEMI PREMAZA

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	ZAGLAĐIVANJE	IMPREGNACIJA	OSNOVNI PREMAZ
Nova neobojena podloga - krečno-cementni malteri - gips-kartonske ploče - beton i druge neporozne podloge		2x SPEKTRA* kit za unutrašnje zidove (po potrebi)	1x SPEKTRA akrilna impregnacija 1x SPEKTRA dubinska impregnacija	3-4x SPEKTRA Magnetic**
Podloga obojena disperzionim bojama - više slojeva upojnih, neperivih premaza - glatki, sjajni, perivi premazi	čišćenje, odstranjivanje nevezanih delova, popravka oštećenih mesta čišćenje, brušenje	2x SPEKTRA* kit za unutrašnje zidove (po potrebi)	1x SPEKTRA akrilna impregnacija	

* Ako zidove gletujete **SPEKTRA kitom za unutrašnje zidove**, da biste smanjili upojnost i dobili lepši sloj, preporučujemo da posle gletovanja površine impregnirate **SPEKTRA akrilnom impregnacijom**.

****SPEKTRA Magnetic** boju možete nanositi i nerđajućom gletericom ako želite idealno zaglađenu magnetnu površinu.

ZAVRŠNI PREMAZ

SPEKTRA Magnetic je tamno siva boja, pa preporučujemo da je prefarbate bojom za unutrašnje zidove u odabranoj nijansi. Preporučujemo upotrebu visokokvalitetnih boja kao što su: **SPEKTRA Latex mat / SPEKTRA Latex polumat**. Za ujednačeniji završni izgled, pre nanošenja izabrane završne boje, preporučujemo nanošenje tankog sloja mase za izravnavanje **SPEKTRA LEVEL FINE**.

NAPOMENE

- Boju pre upotrebe dobro promešati. Za vreme sušenja premaza, između nanošenja pojedinih slojeva, zaštitite alat od zasušivanja boje pomoću PVC folije.
- Vreme sušenja na nižim temperaturama i većoj vlažnosti vazduha se produžava.
- Za finiji i ujednačeniji izgled premaza, nakon nanošenja poslednjeg sloja boje **SPEKTRA Magnetic RAL 7024** valjkom, preporučujemo ravnanje vlažnog premaza špahtlom od nerđajućeg čelika.
- Ako želite jači magnetni efekat preporučujemo da nanesete dodatni sloj **SPEKTRA Magnetic-a**.
- Magnetni efekat se smanjuje ako preko **SPEKTRA Magnetic-a** nanesete masu za izravnavanje. U tom slučaju takođe preporučujemo da nanesete dodatni sloj **SPEKTRA Magnetic-a**.
- Prianjanje magneta se smanjuje sa brojem slojeva drugih premaza nanešenih preko **SPEKTRA Magnetic-a**. Pri obnavljanju premaza zato preporučujemo da ponovo nanesete **SPEKTRA Magnetic**.
- Za nanošenje završnog premaza upotrebite drugi valjak jer se ostaci **SPEKTRA Magnetic-a** vrlo teško spiraju sa valjka, pa biste korišćenjem istog valjka »uprljali« završni premaz.
- TESTIRANJE MAGNETNE SILE** pre nanošenja završnog dekorativnog premaza: Svaki magnet koji želite da koristite mora biti dovoljno jak da drži po 5 listova kancelarijskog papira pričvršćenih za površinu, pre nanošenja završnog sloja. U slučaju da magnet nije dovoljno jak da drži 5 listova kancelarijskog papira, njegova magnetna sila je slaba i treba koristiti drugu vrstu magneta ili naneti još jedan sloj boje **SPEKTRA Magnetic** kako bi se osigurala dovoljno jaka magnetna sila nakon završnog premaza.