

SPEKTRA Decor Topaz

NAMENA

Za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Premaz je paropropusan, ne prikuplja prljavštinu, otporan je na mehanička oštećenja i može se oprati vodom i neabrazivnim deterdžentima. Pogodan je kod izgradnje novih i renoviranja starih zidnih površina.

SVOJSTVA

- premaz ima baršunast, metalik, izuzetno dekorativan završni izgled sa sjajem koji se preliva
- brojne nijanse boja
- visok nivo mehaničke otpornosti

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	akrilatni kopolimer, pigment i posebni dodaci u vodi
NIJANSE	HGMIX, prema ton kartama SPEKTRA Decor Topaz i SPEKTRA Decor Topaz & Decor Quarz NEW TRENDY SHADES
SJAJ (EN 13300)	polu-mat
GUSTINA	0,93 – 0,97 kg/l
PERIVOST (EN 13300)	Klasa 3
RAZREĐIVANJE	vodom do 5 % (tamnije nijanse); do maksimalno 10 % (svetlije nijanse)
EU VOC kategorija i ograničenja	IIA(I), 200 g/l (2010); proizvod sadrži: maks. 40 g/l
PAKOVANJE	2 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	široka četka sa grubim dlačicama - unakrsnom tehnikom
RADNI USLOVI	temperatura boje, vazduha i površine treba da bude minimalno +5 °C
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vl. 65 %)	suvo i pogodno za nanošenje narednog sloja nakon 4 sata
POKRIVNOST	teoretski: 6–8 m ² / 1l u jednom sloju Praktična potrošnja zavisi od upijanja i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	Vodom, odmah nakon upotrebe

PRIPREMA POVRŠINE

Sa površine odstraniti prašinu, loše vezane delove i drugu nečistoću. Stare slojeve premaza koji otpadaju odstraniti. Veće pukotine i oštećene delove podloge popuniti odgovarajućim materijalima na mineralnoj bazi. Sledi impregniranje **SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl**, razređenom sa vodom u odnosu 1:3. Pre farbanja, površina treba da bude suva i čvrsta. Pre farbanja, vlažnost površine ne sme biti veća od 3 %.

Zagladiti unutrašnje zidne površine kitom **SPEKTRA Level Medium**. Pre nanošenja boje, prebrusiti površinu i potpuno ukloniti prašinu.

Naneti **SPEKTRA Sanitol*** na zidne površine koje su zahvaćene plesnima ili algama. Kada se zidovi osuše, uklonite plesni mehanički. Nastavite sa gore opisanim postupkom za pripremu površine.

Blokirajte fleke od nikotina, curenja vode, vodootpornih flomastera i druge mrlje sa **SPEKTRA Stain Block Grund** ili sa **SPEKTRA ANTINIKOTINSKOM BOJOM**, koja se koristi i kao završni premaz. Očistite zdrave površine bez pukotina obojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzionim bojama i prebrusiti ih brusnim papirom (No. 150). Nakon toga se nanosi sistem premaza.

* Biocidne proizvode koristiti pažljivo. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo i informacije o proizvodu.

SISTEMI PREMAZA

Sistemi za pripremu površine pre nanošenja **SPEKTRA Decor Grunda** navedeni su u tehničkim podacima za **SPEKTRA Decor Grund**.

POVRŠINA	ZAVRŠNI PREMAZ
1x SPEKTRA Decor Grund - bela	1–2x SPEKTRA Decor Topaz u zavisnosti od nijanse

NAČIN NANOŠENJA

Pripremljeni premaz **SPEKTRA Decor Topaz** treba naneti širokom četkom unakrsnom tehnikom ili jednakim nanošenjem u svim pravcima. Kada premaz počne da se suši, preporučujemo da se uglača istom unakrsnom tehnikom mekom četkom, da bi se dodatno pojačao efekat pri pogledu sa strane i baršunast izgled premaza. Na većim površinama, preporučujemo da faze nanošenja i glačanja obave dva molera jednu za drugom, da bi se obezbedio ujednačen premaz na celoj površini. Svetlije boje treba naneti u jednom sloju; preporučujemo nanošenje tamnijih nijansi u 2 sloja za lepši izgled završnog premaza.

NAPOMENE

- Dobro promešati boju pre upotrebe.
- Vreme sušenja se povećava pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti vazduha.
- Završni izgled zavisi od tehnike nanošenja i molera (pritisak ruke).
- Nijanse mogu da odstupaju do 20 % od ton karte zbog faktora poput različite moći upijanja površine, načina nanošenja i korišćenja različitih alata, brzine sušenja i stepena razređivanja.