

SPEKTRA UNI GRUND

NAMENA

Međuslojni, impregnacioni, grubi pigmentirani premaz pre nanošenja tankoslojnih disperzionih maltera u SPEKTRA sistemu toplotne izolacije EPS i SPEKTRA sistemu toplotne izolacije MW.

SVOJSTVA

- duboko prodire u podlogu
- dobro prijanjanje
- ujednačava upojnost podloge
- omogućava ravnomernu nijansu boje završnog sloja
-

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	akrilatni kopolimer, pigment, punila i posebni dodaci u vodi
NIJANSE	bela, nekoliko hiljada nijansi prema ton kartama HGMIX
NIJANSIRANJE	Moguće sa pigmentnim pastama koje su pogodne za boje na vodenoj bazi, od 3-5% HGMIX
GUSTINA	1,55 - 1,70 kg/l
RAZREĐIVANJE (kg)	vodom 10 %
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(h), 30 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 20 g/l
PAKOVANJE	8 kg i 25 kg
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME ZAMRZNUTI!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

PRIPREMA POVRŠINE	Površina mora biti čista, otprašena, suva, nesmrznuta i tvrda.
NAČIN NANOŠENJA	Pre upotrebe SPEKTRA UNI GRUND dobro promešati električnim mikserom. SPEKTRA UNI GRUND nanositi valjkom ili četkom, 48 sati nakon nanošenja SPEKTRA LEPKA MW ili SPEKTRA LEPKA EPS.
USLOVI RADA	Temperatura vazduha, materijala i površine mora biti iznad +5°C, ali ne sme da pređe preko +35°C. Ne nanositi ga pri kišnom vremenu, magli ili jakom vetru. Po sunčanom vremenu, fasadu zasenčiti sa zastorima, da ne bi došlo do neujednačenog sušenja, jer to utiče na kvalitet premaza.
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65 %)	Suvo i pogodno za nanošenje sledećeg sloja nakon 24 sata. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti vazduha, vreme sušenja se se produžava.
POKRIVNOST	teoretska: 4 – 5 m ² / 1 kg u jednom sloju. Praktična potrošnja zavisi od upojnosti i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	Vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA POVRŠINE

SPEKTRA UNI GRUND nanositi valjkom ili četkom, 48 sati posle nanošenja SPEKTRA LEPILA MW ili SPEKTRA LEPILA EPS.

Ne nanositi ga po kiši, magli i jakom vetru. Po sunčanom vremenu zasenčiti fasadu sa zastorima da ne bi došlo do neravnomernog sušenja, jer to utiče na kvalitet premaza.

SISTEMI TOPLOTNE IZOLACIJE

	SPEKTRA SISTEM TOPLOTNE IZOLACIJE MW	SPEKTRA SISTEM TOPLOTNE IZOLACIJE EPS
LEPLJENJE	SPEKTRA LEPAK MW	SPEKTRA LEPAK EPS ili SPEKTRA LEPAK EPS grubi
IZOLACIONI MATERIJAL	Fasadne ploče MW	Fasadne ploče od stiropora (EPS-F)
ARMIRANJE	SPEKTRA LEPAK MW SPEKTRA staklena mrežica za armiranje	SPEKTRA LEPAK EPS ili SPEKTRA LEPAK EPS grubi SPEKTRA staklena mrežica za armiranje
OSNOVNI PREMAZ	SPEKTRA UNI GRUND	SPEKTRA UNI GRUND
ZAVRŠNI PREMAZ	SPEKTRA SILIKONSKI MALTER SPEKTRA SILIKONSKO & SILIKATNI MALTER	SPEKTRA AKRILATNI MALTER SPEKTRA SILIKONSKI MALTER

NAPOMENE

- Pre upotrebe osnovni premaz dobro promešati električnim mešačem.
- SPEKTRA UNI GRUND ne mešati sa drugim materijalima.
- Ne nanositi premaz tanje nego što je preporučeno, u suprotnom pokrivnost će biti manja.
- Vreme sušenja pri nižim temperaturama i višoj relativnoj vlažnosti vazduha se produžava.