

TESSAROL akrilni kit za drvo

NAMENA

U sistemu zaštite drveta za popravljanje grešaka i oštećenja, kao što su pukotine, udubljenja i ogrebotine, u unutrašnjim i spoljnim prostorima.

SVOJSTVA

- vrlo brzo sušenje
- lako nanošenje
- dobro brušenje
- ekološki podoban

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	modifikovana akrilna disperzija, pigment, punila
NIJANSE	bela, 3 standardne nijanse
NIJANSIRANJE	/
SJAJ	mat
GUSTINA	1.65 - 1.75 g / ml u zavisnosti od nijanse
RAZREĐIVANJE	Pripremljen za upotrebu
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(g), 30 g/l (2010) / 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 10 g/l
PAKOVANJE	0.75 kg
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČINI NANOŠENJA	Lopatica, špatula od nerđajućeg čelika
USLOVI RADA	temperatura kita, vazduha i površine minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	brušenje i nanošenje sledećeg sloja nakon 2 sata. U uslovima niže temperature i više relativne vlažnosti vazduha vreme sušenja se produžava.
POKRIVNOST	zavisno od veličine oštećenja – 1m²/kg za debljinu sloja od 1mm.
ČIŠĆENJE ALATA	vodom odmah nakon upotrebe, a već osušeni kit NITRO razređivačem

PRIPREMA POVRŠINE

Drvena površina

Koncentracija vlage kod četinarara ne sme biti veća od 15 %, a kod listopadnog drveta 12%. Suvu površinu prebrusiti i očistiti, a **NITRO razređivačem** odstraniti ostatke voska, smole i masnoće.

PREMAZNI SISTEMI

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	IMPREGNACIJA	KITOVANJE	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
DRVO	unutra		TESSAROL akrilni kit za drvo	1x TESSAROL akril osnovna boja za drvo	premazi za drvo iz grupe TESSAROL akril
	brušenje, odstranjivanje nečistoće		TESSAROL akrilni kit za drvo - nijanse		BORI lazurni premazi
	spolja	1x BORI impregnacija W	TESSAROL akrilni kit za drvo	2x TESSAROL akril osnovna boja za drvo	premazi za drvo iz grupe TESSAROL akril
			TESSAROL akrilni kit za drvo - nijanse		BORI lazurni premazi

NAPOMENA

- Nanosi se u debljini do 1 mm.

This document updates and replaces all previous issues

VII-2024