

TESSAROL AKRIL LAK

NAMENA

Za kvalitetnu zaštitu i dekoraciju drvenih unutrašnjih površina: proizvodi od mekog drveta, plafonske i zidne obloge, masivno drvo, jednostavan nameštaj i ostali predmeti od drveta.

SVOJSTVA

- zadržava prirodni izgled drveta – premaz ne žuti
- ekološki podoben
- bez neprijatnog mirisa
- razrednivanje vodom
- brzo sušenje
- jednostavan za rad
- postojanost na sredstva za čišćenje u domaćinstvu
- pogodan za dečje igračke; u skladu sa SIST EN 71-3:1995+A1:2000+AC:2003 and SIST EN 71-9:2005+A1:2007

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	akrilna disperzija, voda
NIJANSE	bezbojna
NIJANSIRANJE	/
SJAJ	sjaj / saten
GUSTINA	1,0 g / ml
RAZREDIVANJE	voda
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(d), 130 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 110 g/l
PAKOVANJE	0,75 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČINI NANOŠENJA	razrednivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	prečnik dizne	pritisak
četka (sintetička vlakna)	po potrebi	/	/	/
valjak (mikrofiber ili filc)	po potrebi			
prskanje				
vazdušno špricanje	5 – 10 %	ca. 50 s	1,2 – 1,5 mm	2 – 3 bara
USLOVI RADA	Temperatura laka, vazduha i površine minimalno +8°C, relativna vlažnost vazduha niža od 80 %.			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	Suvo na prašinu ca. 1 sat., suvo na dodir 2 – 3 sata, međuslojni interval 6 – 8 sati. U uslovima niže temperature i više relativne vlažnosti vazduha vreme sušenja se produžava.			
POKRIVNOST	Teoretska: 8 – 10 m ² / 1 l u jednom sloju. Praktična potrošnja zavisi od obrađenosti i vrste drveta i načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE ALATA	Vodom odmah nakon upotrebe, a već osušenu boju NITRO RAZREDIVAČEM .			

PRIPREMA POVRŠINE

Drvena površina

Koncentracija vlage kod četinarara ne sme premašiti 15 %, a kod listopadnog drveta 12 %. Suvu površinu prebrusiti i očistiti, a **NITRO razredivačem** odstraniti ostatke voska, smole i masnoće.

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistiti i prebrusiti, a oštećene potpuno odstraniti.

PREMAZNI SISTEMI

POVRŠINA		PRIPREMA POVRŠINE	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
NOVO DRVO	unutra	brušenje, odstranjivanje nečistoče	1x TESSAROL akril lak (sjajni/saten)	1-2x TESSAROL akril lak (sjajni/saten)
STARI PREMAZI	unutra	čišćenje, brušenje i odstranjivanje oštećenih premaza		2x TESSAROL akril lak (sjajni/saten)

NAPOMENA

- Na radnoj temperaturi nižoj od 8 °C neće doći do formiranja filma premaza.
- Kod bojenja plafonskih i zidnih površina preporučujemo prethodnu impregnaciju drveta sa obe strane **BORI LAZUROM** ili **BORI IMPREGNACIJA SA BIOCIDOM W*** (vlažni prostori), čime postizemo bolju dimenzionu stabilnost.

* Biocidne proizvode koristiti pažljivo. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo i informacije o proizvodu.