

TESSAROL lak za čamce

NAMENA

Za lakiranje drveta u unutarašnjim i spoljnim prostorima: vrata, lamperija, pluta, baštenski nameštaj, čamci...

SVOJSTVA

- otporan na visoku vlagu i velike temperaturne razlike
- dobro razlivanje
- stabilan sjaj
- jednostavna primena
- postojanost na sredstva za čišćenje u domaćinstvu

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	Modifikovano alkidno vezivo, rastvarač
NIJANSE	bezbojna
NIJANSIRANJE	/
SJAJ	sjajan
GUSTINA	0,9 g / ml
RAZREĐIVANJE	TESSAROL razređivač, max. 5 %
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(e), 400 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 400 g/l
PAKOVANJE	0,2 l, 0,75 l, 2,5 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučen način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	prečnik dizne	pritisak
četka, valjak	ako je potrebno-max.5%			
špricanje				
vazdušno špricanje	max. 5%	approx. 40 sec.	1,2 – 1,5 mm	3 – 4 bara
airless		isporučena	0,23 – 0,28 mm	120 – 160 bara
USLOVI RADA	temperatura laka, vazduha i površine minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 3 sata, suvo na dodir 4 – 5 sati, međuslojni interval nakon 24 sata U uslovima niže temperature i više relativne vlažnosti vazduha vreme sušenja se produžava.			
POKRIVNOST	teoretska: 8 – 10 m ² / 1 l u jednom sloju Praktična potrošnja zavisi od obrađenosti površine, vrste drveta i načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE ALATA	TESSAROL razređivač			

PRIPREMA POVRŠINE

Drvena površina

Koncentracija vlage kod četinara ne sme biti veća od 15 %, a kod listopadnog drveta 12%. Suvu površinu prebrusiti i očistiti, a **NITRO razređivačem** odstraniti ostatke voska, smole i masnoće.

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistiti i prebrusiti, a oštećene potpuno odstraniti.

PREMAZNI SISTEMI

POVRŠINA		PRIPREMA POVRŠINE	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
NOVO DRVO	unutra	brušenje, odstranjivanje nečistoće	BORI tankoslojna lazura - u željenoj nijansi	2x TESSAROL lak za čamce
	napolju			2 - 3x TESSAROL lak za čamce
STARI PREMAZI	unutra	čišćenje i brušenje, odstranjivanje oštećenih premaza	kod jako oštećenih površina BORI tankoslojna lazura - u željenoj nijansi	1 - 2x TESSAROL lak za čamce
	napolju			2x TESSAROL lak za čamce

NAPOMENA

- Bezbojni premazi ne pružaju dovoljnu zaštitu od UV zračenja. Zato ih ne preporučujemo kao samostalan premaz za lakiranje drvenih površina u spoljašnjem prostoru.
- Za postizanje dekorativnog efekta može se koristiti **BORI tankoslojna lazura** u željenoj nijansi.
- Kod lakiranja lamperije preporučujemo prethodnu impregnaciju drveta sa obe strane **BORI tankoslojnom lazur**om ili **BORI impregnaciom sa biocidom W** (spolja ili vlažne prostorije) jer time postizemo bolju dimenzionu stabilnost.
- U slabo provetrenim prostorijama može se pojaviti jači miris organskih rastvarača. Zbog toga premaze na bazi alkidnih veziva u rastvaraču ne preporučujemo za lakiranje delova nameštaja u unutrašnjem prostoru.