

TESSAROL DIRECT 3in1

NAMENA

Za kvalitetnu dekoraciju i zaštitu gvozdениh i čeličnih površina kao što su konstrukcije, ograde, prozori, vrata, metalni okovi i jednostavan nameštaj u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru. Može da se koristi bez temelja, direktno na suhu i obrušenu površinu očišćenu od grubih delova rđe. Zbog svoje odlične adhezije, može se koristiti i za stari pocinkovani čelični lim i tvrdi PVC.

SVOJSTVA

- neposredno nanošenje na gvozdene i čelične površine bez korišćenja osnovne boje
- sjajan osnovni i završni premaz u jednom proizvodu
- odlična antikoroziivna zaštita
- dobra pokrivnost
- jednostavan rad – vrlo lako nanošenje
- odlično razlivanje
- vrlo brzo sušenje
- velika tvrdoća filma
- dobra otpornost na atmosferske uticaje i svetlost
- stabilan sjaj i postojane nijanse
- otpornost na sredstva za čišćenje koja se koriste u domaćinstvu

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	modifikovano alkidno vezivo, rastvarač, pigment
NIJANSE	Bela i 11 standardnih nijansi
NIJANSIRANJE	Međusobno mešanje standardnih nijansi, HGMIX
SJAJ	Sjajan
GUSTINA	1,1 – 1,3 g / ml
RAZREĐIVANJE	Tessarol razređivač , maksimalno 15%
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(i), 500 g/l (2010.); proizvod sadrži max. 500 g/l
PAKOVANJE	0,75 l, 2,5l, 10l, HGMIX : 0,65 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten proizvod (temperatura od +5°C do +35°C, suv prostor) je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	prečnik dizne	pritisak
četka, valjak	/			
špricanje				
vazdušno špricanje	do 15%	oko 40 s	1,2 – 1,5 mm	3 – 4 bara
airless	/	isporučena	0,23 – 0,28 mm	120 – 160 bara
USLOVI RADA	Temperatura boje, vazduha i objekta minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	Suv na prašinu posle oko 1 sat, na dodir posle 4 – 5 sati, sledeći sloj posle 24 sata. Na nižoj temperaturi i višoj relativnoj vlažnosti vazduha vreme sušenja se produžava.			
POKRIVNOST	Teoretski: 10 – 12 m ² / 1l u jednom sloju Praktična potrošnja zavisi od obrađenosti i vrste površine, načina nanošenja i izabrane nijanse.			
ČIŠĆENJE ALATA	TESSAROL Nitro razređivačem			

PRIPREMA POVRŠINE

Gvozdene i čelične površine

Rđu odstraniti mehanički, a masnoću i ostale nečistoće **TESSAROL NITRO razređivačem**.

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistiti i prebrusiti, a oštećene potpuno odstraniti.

SISTEMI PREMAZA

POVRŠINA		PRIPREMA POVRŠINE	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
GVOŽĐE, ČELIK	unutra	Odstranjivanje grube rđe i prljavštine	/	2-3x TESSAROL Direct 3in1
	spolja		/	
POCINKOVANI ČELIČNI LIM, TVRDI PVC	unutra	Uklanjanje nečistoća	/	
	spolja		/	
STARI PREMAZI	unutra	čišćenje i brušenje, odstranjivanje oštećenih premaza	/	
	spolja		/	

NAPOMENE

- Ako rđu odstranjujete hemijskim sredstvima na bazi kiseline (fosforne) površinu morate dobro isprati vodom, osušiti i tek potom naneti **TESSAROL Direct 3in1**, jer ostaci sredstva za čišćenje sprečavaju sušenje.
- Adhezija na pocinkovanom limu zavisi od načina cinkovanja, stoga predlažemo preliminarni test adhezije na manjoj površini. Isto važi i za tvrdi PVC zbog različitog sastava.
- U slabo provetrenim prostorijama može se pojaviti jači miris organskih rastvarača. Zbog toga premaze na bazi alkidnih veziva ne preporučujemo za bojenje delova nameštaja u unutrašim prostorima.
- Alkidni premazi vremenom požute, naročito u tamnom prostoru.
- Za dugoročnu zaštitu od korozije važna je pravilna priprema površine*
- Za sušenje poželjni su idealni vremenski uslovi (10-25 ° C, relativna vlažnost vazduha ispod 75%)*