

TESSAROL kit za lopaticu

NAMENA

U sastavu zaštite drveta za otklanjanje grešaka i oštećenja, kao što su pukotine, udubljenja ili ogrebotine, u unutrašnjim i spoljnim prostorima.

SVOJSTVA

- lako nanošenje
- dobro brušenje

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	alkidno vezivo, rastvarač, pigment, punila
NIJANSE	bela
NIJANSIRANJE	/
SJAJ	mat
GUSTINA	1.6 g / ml
RAZREĐIVANJE	Pripremljen za upotrebu
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(g), 350 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 340 g/l
PAKOVANJE	0.5 kg, 0.9 kg
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučen način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČINI NANOŠENJA	Lopatica, špatula
USLOVI RADA	temperatura kita, vazduha i površine minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	brušenje 6 sati nakon nanošenja, međuslojni interval 24 sata U uslovima niže temperature i više relativne vlažnosti vazduha vreme sušenja se produžava.
POKRIVNOST	zavisno od veličine oštećenja
ČIŠĆENJE ALATA	TESSAROL razređivač

PRIPREMA POVRŠINE

Drvena površina

Koncentracija vlage kod četinarara ne sme biti veća od 15 %, a kod listopadnog drveta 12%. Suvu površinu prebrusiti i očistiti, a **NITRO razređivačem** odstraniti ostatke voska, smole i masnoće.

PREMAZNI SISTEMI

POVRŠINA		PRIPREMA POVRŠINE	IMPREGNACIJA	KITOVANJE	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
DRVO	unutra	brušenje, odstranjivanje nečistoće	/	TESSAROL kit za lopaticu	1x TESSAROL osnovna boja za drvo	svi premazi za drvo iz grupe TESSAROL i TESSAROL akril
	spolja				2x TESSAROL osnovna boja za drvo	

NAPOMENA

- U slabo provetrenim prostorijama se može pojaviti jači miris organskih rastvarača. Zbog toga premaze na bazi alkidnih veziva ne preporučujemo za bojenje delova nameštaja u unutrašnjim prostorima.