

TESSAROL lak (sjaj / saten)

NAMENA

Za zaštitu drveta u unutarašnjim prostorijama kada želimo postići vidljivu strukturu drveta.

SVOJSTVA

- bezbojan završni premaz
- brzo sušenje
- dobro razlivanje
- stabilan sjaj
- postojanost na sredstva za čišćenje u domaćinstvu

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	alkidno vezivo, rastvarač
NIJANSE	bezbojna
NIJANSIRANJE	/
SJAJ	sjajan, saten
GUSTINA	0,95 g / ml
RAZREĐIVANJE	Pripremljen za upotrebu
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(e), 400 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 400 g/l
PAKOVANJE	sjajni lak: 0,75 l, 2,5 l; saten lak: 0,75 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučen način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	prečnik dizne	pritisak
četka, valjak	/			
špricanje				
airless		isporučena	0,23 – 0,28 mm	120 – 160 bara
USLOVI RADA	temperatura laka, vazduha i površine minimalno +5°C,			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 5 sati, suvo na dodir 6 – 8 sati, međuslojni interval nakon 24 sata U uslovima niže temperature i više relativne vlažnosti vazduha vreme sušenja se produžava.			
POKRIVNOST	teoretska: 10 – 12 m ² / 1 l u jednom sloju Praktična potrošnja zavisi od obrađenosti i vrste drveta i načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE ALATA	TESSAROL razređivač			

PRIPREMA POVRŠINE

Drvna površina

Koncentracija vlage kod četinara ne sme biti veća od 15 %, a kod listopadnog drveta 12%. Suvu površinu prebrusiti i očistiti, a **NITRO razređivačem** odstraniti ostatke voska, smole i masnoće.

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistiti i prebrusiti, a oštećene potpuno odstraniti.

PREMAZNI SISTEMI

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
DRVO	unutra	brušenje, odstranjivanje nečistoće	/
STARI PREMAZI	unutra	čišćenje, brušenje i odstranjivanje oštećenih premaza	2x TESSAROL lak (sjaj/saten) 1 - 2x TESSAROL lak (sjaj/saten)

NAPOMENA

- Kod bojenja lamperije preporučujemo prethodnu impregnaciju drveta s obe strane **BORI tankoslojnom lazuro** ili **BORI impregnacijom sa biocidom W** (vlažne prostorije) jer time postizemo bolju dimenzionu stabilnost.
- Bezbojni lakovi ne štite površinu od svetlosti, uglavnom UV zračenja, te se tokom vremena prirodna nijansa drveta promeni (obično potamni).
- Za postizanje dekorativnog efekta može se koristiti **BORI tankoslojna lazura** u željenoj nijansi.
- U slabo provetrenim prostorijama može se pojaviti jači miris organskih rastvarača. Zbog toga premaze na bazi alkidnih veziva u rastvaraču ne preporučujemo za lakiranje delova nameštaja u unutrašnjem prostoru.