

TESSAROL osnovna boja za drvo

NAMENA

Pokrivna osnovna boja za zaštitu različitih površina od drveta, kao što su vrata, prozori, ograde, drvene konstrukcije, razne vrste lamperije od lesonita i iverice, obnavljanje starog nameštaja, u unutrašnjim i spoljnim prostorima.

SVOJSTVA

- osnovni premaz koji omogućava disanje drveta
- dobra pokrivost
- dobro razlivanje
- jednostavna primena

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	alkidno vezivo, rastvarač, pigment, punila
NIJANSE	bela
NIJANSIRANJE	HGMIX
SJAJ	mat
GUSTINA	1.23 g / ml
RAZREĐIVANJE	Pripremljen za upotrebu
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(d), 300 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 300 g/l
PAKOVANJE	0,75 l, 2,5 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	prečnik dizne	pritisak
četka, valjak	/			
špricanje				
airless	/	isporučena	0.23 – 0.28 mm	120 - 160 bara
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 2 sata, suvo na dodir 2 - 3 sata, međuslojni interval 24 sata U uslovima niže temperature i više relativnoj vlažnosti vazduha vreme sušenja se produžava.			
POKRIVNOST	teoretska: 10 – 12 m ² / 1 l u jednom sloju Praktična potrošnja zavisi od obrađenosti površine, vrste drveta i načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE ALATA	TESSAROL razređivač			

PRIPREMA POVRŠINE

Drvena površina

Koncentracija vlage kod četinarara ne sme biti veća od 15 %, a kod listopadnog drveta 12%. Suvu površinu prebrusiti i očistiti, a **NITRO razređivačem** odstraniti ostatke voska, smole i masnoće.

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistiti i prebrusiti, a oštećene potpuno odstraniti.

PREMAZNI SISTEMI

POVRŠINA		PRIPREMA POVRŠINE	IMPREGNACIJA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
DRVO	unutra	brušenje, odstranjivanje nečistoće		1x TESSAROL osnovna boja za drvo	2x TESSAROL emajl ili 2x TESSAROL emajl professional ili 2x TESSAROL akril emajl
	spolja		1x BORI impregnacija sa biocidom W	2x TESSAROL osnovna boja za drvo	
STARI PREMAZI	unutra spolja	čišćenje i brušenje te odstranjivanje oštećenih delova	1x impregnacija ili 1 - 2x TESSAROL osnovna boja za drvo		1 - 2x TESSAROL emajl ili 1 - 2x TESSAROL emajl professional ili 1 - 2x TESSAROL akril emajl

NAPOMENA

- U slabo provetrenim prostorijama može se pojaviti jači miris organskih rastvarača. Zbog toga premaze na bazi alkidnih veziva ne preporučujemo za bojenje delova nameštaja u unutrašnjem prostoru.