

TESSAROL osnovna boja za gvožđe

NAMENA

Osnovni antikorozijski premaz za zaštitu gvozdениh i čeličnih površina, kao što su ograde, prozori, vrata i građevinska bravarija, u unutrašnjim i spoljnim prostorima.

SVOJSTVA

- zaštita od rđanja pomoću antikorozijskih pigmentata
- dobro prijanjanje
- dobra pokrivost
- jednostavna primena

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	alkidno vezivo, rastvarač, pigment, antikorozijski pigment
NIJANSE	bela, siva, oksid crvena
NIJANSIRANJE	međusobno mešanje standardnih nijansi
SJAJ	mat
GUSTINA	1.2 – 1.3 g / ml zavisno od nijanse
RAZREĐIVANJE	TESSAROL razređivač , max.15%
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(i), 500 g/l (2010); proizvod sadrži max. 500 g/l.
PAKOVANJE	0.2 l, 0.75 l, 2.5 l, bela: 0.75 l
ROK UPOTREBE	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	prečnik dizne	pritisak
četka, valjak	ukoliko je potrebno – max. 5%			
špricanje				
vazdušno špricanje	max. 15 %	ca. 30s	1.2 – 1.5mm	3 – 4 bara
airless	/	isporučena	0.23 – 0.28 mm	120 - 160 bara
USLOVI RADA	Temperatura boje, vazduha i površine treba da bude minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	Suvo na prašinu ca. 5 sati, suvo na dodir 6 - 8 sati, međuslojni interval 24 sata. U uslovima niže temperature i više relativne vlažnosti vazduha vreme sušenja se produžava.			
POKRIVNOST	Teoretska: 7 - 9m ² / 1 l u jednom sloju Praktična potrošnja zavisi od načina nanošenja i izabrane nijanse.			
ČIŠĆENJE ALATA	TESSAROL razređivač			

PRIPREMA POVRŠINE

Gvozdene i čelične površine

Rđu odstraniti mehanički, a masnoću i ostale nečistoće **TESSAROL Nitro razređivačem**.

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistiti i prebrusiti, a oštećene potpuno odstraniti.

NAČIN PRIMENE

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
GVOŽĐE, ČELIK	unutra	odstranjivanje rde nečistoče	1x TESSAROL osnovna boja za gvožđe
	spolja	2x TESSAROL osnovna boja za gvožđe	2x TESSAROL emajl ili 2x TESSAROL emajl professional ili 2x TESSAROL emajl za radijatore ili 2x TESSAROL akril emajl
STARI PREMAZI	unutra spolja	čiščenje i brušenje odstranjivanje oštećenih delova i rde	1 - 2x TESSAROL osnovna boja za gvožđe
			1 - 2x TESSAROL emajl ili 1 - 2x TESSAROL emajl professional ili 1 - 2x TESSAROL emajl za radijatore ili 1 - 2x TESSAROL akril emajl

NAPOMENA

- Ako rđu odstranjujete hemijskim sredstvima na bazi kiseline (fosforne), površinu morate detaljno isprati vodom, osušiti i tek potom naneti **TESSAROL osnovnu boja za gvožđe**, jer ostaci sredstva za čiščenje sprečavaju sušenje.
- U slabo provetrenim prostorijama može se pojaviti jači miris organskih rastvarača.
- Pravilna priprema površine važna je za dugoročno zaštitu od korozije.