

TESSAROL emajl za radiatorne

NAMENA

Za zaštitu i dekoraciju gvozdениh radiatora, radiatorskih i toplovodnih cevi u unutrašnjim prostorima.

SVOJSTVA

- sjajan završni premaz
- postojanost na temperaturama od 60 - 80°C
- dobra pokrivost
- brzo sušenje
- dobro razlivanje
- stabilnost sjaja
- jednostavna primena
- postojnost na sredstva za kućno čišćenje

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	alkidno vezivo, razređivač, pigment
NIJANSE	bela
NIJANSIRANJE	TESSAROL emajlima
SJAJ	sjajan
GUSTINA	1,2 g / ml
RAZREĐIVANJE	TESSAROL razređivač, max.15%
EU VOC kategorija i granična vrednost	II A(I), 500 g/l (2010); proizvod sadrži: max.490 g/l
PAKOVANJE	0,75 l, 2,5 l
ROK UPOTREBE	Originalno zatvoren i na preporučeni način skladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	prečnik dizne	pritisak
četka, valjak	ako je potrebno – max. 5%			
špricanje				
vazdušno špricanje	max.15%	ca. 40 s	1,2 – 1,5 mm	3 – 4 bara
airless	/	isporučena	0,23 – 0,28 mm	120 – 160 bara
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 4 sata, suvo na dodir 6 – 8 sati, međuslojni interval 24 sata. U uslovima niže temperature i više relativne vlažnosti vazduha vreme sušenja se produžava.			
POKRIVNOST	teoretska: 8 – 10m ² / 1 l u jednom sloju. Praktična potrošnja zavisi od načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE ALATA	TESSAROL razređivač			

PRIPREMA POVRŠINE

Gvozdeni radiator

Rđu odstraniti mehanički, a masnoću i ostale nečistoće NITRO razređivačem.

Obnova starih premaza

Neoštećene delove očistiti i prebrusiti, a oštećene delove potpuno odstraniti.

PREMAZNI SISTEMI

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
NEZAŠTIČENI RADIJATORI	odstranjivanje rđe i nečistoće	2x TESSAROL osnovna boja za gvožđe	2x TESSAROL emajl za radiatorne
STARI PREMAZI	čišćenje i brušenje i odstranjivanje rđe	1 - 2x TESSAROL osnovna boja za gvožđe	1 - 2x TESSAROL emajl za radiatorne

NAPOMENA

- Za alkidna veziva na bazi organskih rastvarača karakteristična je promena nijanse premaza tokom vremena. Na belom emajlu to se vidi kao žućenje.
- Ako rđu odstranjujete hemijskim sredstvima na bazi kiseline (fosforne) površinu morate detaljno isprati vodom, osušiti i tek potom naneti **TESSAROL osnovnu boju za gvožđe**, jer ostaci sredstva za čišćenje sprečavaju sušenje.
- U slabo provetrenim prostorijama može se pojaviti jači miris organskih rastvarača.