

Tehničke informacije

Zvezdapol Boja za zidove PERIVA

Opis proizvoda

ZVEZDAPOL BOJA ZA ZIDOVE PERIVA

je visokokvalitetna unutrašnja disperziona zidna boja na bazi kvalitetne akrilne emulzije, pigmentata, mineralnih punila i odgovarajućih aditiva.

Osobine:

- Vrhunska pokrivna moć
- Odlična prionljivost za podlogu
- Izrazita belina
- Jednostavnost pri nanošenju
- Visoka paropropusnost
- Otpornost na mokro brisanje

Upotreba

Namenjena je dekorativnoj zaštiti unutrašnjih zidnih površina i plafona. Pogodna za bojenje površina od različitih vrsta podloga, mineralnih maltera, gips-kartonskih ploča, kao i za zidove već bojene disperzionim bojama i nove gletovane zidne površine.

Priprema površine

Površina mora biti suva, čista, bez slabo vezanih delova, masnoća i drugih nečistoća. Delove koji se krune i otpadaju kao i uljane premaze, emajle i lakove odstraniti mehanički. Sve neravnine i pukotine popraviti odgovarajućim materijalom, a zatim nakon sušenja površine impregnirati FASAKRIL Podlogom za impregnaciju 1:8 EXTRA. Naneti ZVEZDAPOL Glet masu u dva sloja, ukoliko se želi lepši izgled završnog filma boje.

Površine inficirane gljivicama ili algama prethodno tretirati sredstvom za uništavanje gljivica i algi. Površine na kojima se nalaze fleke od duvanskog dima, čađi, fleke izazvanih prokišnjavanjem ili poplavom tretirati premazom za blokiranje pojave pomenutih fleka. Novi zidovi moraju biti potpuno suvi i bez prašine.

Radni uslovi

- Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C.
- Ne sme se nanositi pri temperaturama ispod +5°C ili preko +35°C i vlažnosti višoj od 80%.
- Navedeni uslovi odnose se na prostor, podlogu i sam materijal.
- Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja materijala.

Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe boju dobro promešati, a potom na preporučeni način razrediti čistom, hladnom vodom. Veća razreda boje od propisane količine, smanjuje pokrivnost boje.

Nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem u dva sloja. Drugi sloj naneti preko osušenog prvog sloja. Prvo obojiti manje dostupne površine (uglove, čoškove, površine oko prekidača, utičnica...) četkom ili malim valjkom. Potom pristupiti bojenju celokupne površine zida od ivice do ivice, bez prekida, molerskim valjkom za nanošenje disperzionih boja od prirodnih ili sintetičkih vlakana dužine 1,5-2,0 cm, pazeci da se ostavi ujednačen sloj boje radi postizanja što kvalitetnijeg izgleda filma.



ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvršle ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs

Tehničke informacije

Zvezdapol

Boja za zidove PERIVA

Napomena

PROIZVID NE SME
SMRZNUTI!

Koristi se u sistemu sa

podlogom:
**FASAKRIL Podloga za
impregnaciju 1:8 EXTRA**

glet masama:
**ZVEZDAPOL Praškasta
glet masa za ručno
nanošenje**

**ZVEZDAPOL Praškasta
glet masa za
izravnavanje zidova i
plafona GLET 3/1**

**ZVEZDAPOL Fina masa
za izravnavanje TEČNI
GLET**

Tehnički podaci dati
su u cilju postizanja
optimalnih rezultata
primenom proizvoda
proizvođača Helios Srbija
a.d. Za sve dodatne
informacije obratite se
našoj tehničkoj službi.
Proizvođač zadržava pravo
na eventualne izmene.

Željena nijansa dobija se mešanjem na HG MIX mašinama. Pre razređivanja boje, otvoriti kantu, špahtlom napraviti udubljenje u boji na sredini kante i dozirati toner iz mašine u udubljenje. Po završenom doziranju, bojom prekriti toner sa špahtlom, a potom je izmikovati. U slučaju da se boji velika površina koju nije moguće obojiti bojom iz jedne kante, potrebno je homogenizovati dve ili više kanti. Kada se utroši količina za približno jednu kantu, doda se nova i ponovo homogenizuje. Ukoliko se radi sa belom bojom nije potrebna homogenizacija. Ne preporučuje se naknadno podešavanje boje (razreda ili toniranje) u toku rada, jer će uticati na ujednačenost izgleda osušenog filma premaza.

Tehnički podaci

Sastav:	Kopolimerna emulzija, mineralna punila, pigmenti, aditivi i voda.
Nijansa:	B1, B2 i B3. Nekoliko hiljada različitih nijansi dostupno je nijansiranjem na HG MIX sistemu. Za nijansiranje se mogu koristiti i Zvezdapol toneri (100ml na 25kg).
Gustina (g/cm ³ , 20°C):	1,52 – 1,59
Suva materija (%):	64 ± 1
pH:	8,5 – 10
Potrošnja:	120 - 180 ml/m ² nerazređene boje u dva sloja (potrošnja zavisi od poroznosti podloge).
Razređivanje:	Sa vodom: Prvi sloj sa 5-15 % vode; Drugi sloj sa 5-15 % vode.
Način nanošenja:	Četka, valjak, vazdušno špricanje.
Sušenje (20°C, rel.vl.65%):	Nanošenje sledećeg sloja posle 4-6h. Potpuno suvo nakon 24h.
Otpornost na mokro brisanje (EN 13300):	Razred 3 - otporan ≥ 20 µm i < 70 µm (200 ciklusa)
VOC:	A(a), 30g/l; proizvod sadrži: maks. 1g/l
Pakovanje:	Plastična ambalaža: B1 – 2, 5, 10 i 15 L B2 – 1,86, 4,65, 9,3 L B3 – 1,86, 4,65, 9,3 L
Skladištenje i rok upotrebe:	Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja (+5°C do +30°C) upotrebljiv je do datuma označenog na ambalaži.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs