

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

broj: MKKP-2022/01 od 18.01.2022.

MAXIKOL® KP

disperzioni lepak za klasični parket

Karakteristike

- Za enterijere
- Lepak za klasični parket i drvene podne obloge sitnog formata
- Dobra adhezija
- Laka aplikacija
- Ekonomičan

Osobine i namena

MAXIKOL KP je disperzioni lepak na bazi polimera, punila i aditiva. Koristi se za lepljenje svih vrsta drveta, klasičnog parketa manjih dimenzija (širina do 5 cm) na cementne, drvene i druge upijajuće podloge.

Pakovanje

MAXIKOL KP se isporučuje u plastičnim kantama, u pakovanjima od: 1 kg, 5 kg i 25 kg.

Tehnički podaci

- Izgled: pastozan;
- Boja: prljavo bela-smeđa;
- Sadržaj suve materije (%): 70–75;
- Relativna gustina (g/cm³): 1,43–1,45;
- pH (T = +20 °C): 7–8;
- Otvoreno vreme, pri temperaturi od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65%: 30 minuta;
- Vreme ugradivosti nakon nanošenja: 30 minuta;
- Vreme korekcije: 30 minuta;
- Prohodnost: nakon 24 sata.

Sastav: sintetičko vezivo, punila i aditivi.



Svojstva lepka u očvrslom stanju:

Uslov prema standardu SRPS EN 14293-2009	Smicajna čvrstoća (N/mm^2) posle 72 sata izlaganja standardnim uslovima	Najmanje 3,0
Uslov prema standardu SRPS EN 14293-2009	Smicajna čvrstoća (N/mm^2) posle 7 dana std. uslovi + 20 dana 40 °C + 1 dan std. uslovi	Najmanje 3,5
Uslov prema standardu SRPS EN 14293-2009	Zatezna čvrstoća tj. prionljivost za betonsku podlogu nakon 7 dana izlaganja std. uslovima (N/mm^2)	Najmanje 1,0
Uslov prema standardu SRPS EN 14293-2009	Zatezna čvrstoća tj. prionljivost za betonsku podlogu nakon 28 dana izlaganja std uslovima (N/mm^2)	Najmanje 1,0
Uslov prema standardu SRPS EN 14293-2009	Zatezna čvrstoća tj. prionljivost za betonsku podlogu posle 7 dana std. uslovi + 20 dana 40 °C (N/mm^2) + 1 dan std. uslovi	Najmanje 1,0

Priprema površina

Površina na koju se nanosi MAXIKOL KP mora biti suva, čista, čvrsta, otporna na pritisak, dobro očišćena od prašine, slabo vezanih delova i masnoća. Površina mora biti ravna. Neravne podove potrebno je izravnati nekim od reparaturnih maltera MAXIMAL Reparatur ili samonivelišućom masom SAMOLIV, u zavisnosti od stepena ravnine kao i oštećenja površine.

Betonska podloga mora biti stara minimalno 4–6 nedelja, odnosno prisutna vlaga u betonu ne sme biti veća od 2,4%.

Pre nanošenja lepka površine je potrebno grundirati odgovarajućim MAXIKRIL prajmerom, u zavisnosti od stanja površine. Prajmer mora biti potpuno suv pre nanošenja lepka.

Priprema lepka

MAXIKOL KP je spreman za upotrebu, samo ga treba dobro promešati.

Prosečna potrošnja je 0,8–2 kg/m², u zavisnosti od pripremljenosti podloge i načina nanošenja.

Nanošenje lepka

Vlažnost parketa ne sme prelaziti 10%.

Lepak se nanosi nazubljenom lopaticom. Zbog vremena sušenja lepka, nanositi lepak na površinu od 1–2 m², pre polaganja parketa. Na nanoseni lepak položiti parket i dobro pritisnuti.

Prohodnost se ostvaruje nakon 24 sata. U uslovima niže temperature i više relativne vlažnosti vreme sušenja se produžava.

Dalja obrada parketa, brušenje i lakiranje, može se vršiti najmanje 5 dana nakon lepljenja.

Optimalna radna temperatura je od +15 °C do +25 °C. Najniža radna temperatura je 12 °C.

Čišćenje alata i prostora

Posle upotrebe alat odmah oprati čistom vodom.

Prosut materijal povećava rizik od klizanja.



Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

Postupanje sa otpadom

Ostatke nepotrošenog lepka u dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži čuvati do datuma navedenog na etiketi.

Prilikom odlaganja, ostatke ne mešati sa komunalnim otpadom, ne izlivati u kanalizaciju, vodotokove ili okolinu, već je pomešati sa cementom ili drugim upojnim materijalom (piljevinom, peskom i sl.) i u stvrdnutom stanju odložiti je kao građevinski (klasifikacioni broj: 17 09 04) ili komunalni (klasifikacioni broj: 08 01 12) otpad. Temeljno očišćena ambalaža se može reciklirati.

Zaštita na radu

Zaštita tela:

- Ruke zaštititi nepropusnim rukavicama;
- Oči zaštititi upotrebom zaštitnih naočara;

Tokom rada ne konzumirati hranu, piće i ne pušiti. Pre pauze i nakon rada oprati ruke.

U slučaju gutanja mirovati i ne izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć lekara, pokazati mu bezbednosni list proizvoda.

U slučaju kontakta sa očima ispirati oči čistom vodom u trajanju od 15 minuta. Tokom ispiranja držati kapke otvorenim. Zatražiti pomoć oftalmologa, pokazati mu bezbednosni list proizvoda.

Za više informacija pogledati bezbednosni list proizvoda.

Rok upotrebe i skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti! Čuvati van domašaja dece.

Kontrola kvaliteta

Svojstva proizvoda definisana su u skladu sa važećim normama i internim standardom kvaliteta. MAXIMA postojanjem i primenom standarda praćenja i kontrole kvaliteta ISO 9001 osigurava deklarisanu performanse proizvoda. Ispitivanje i praćenje kvaliteta se vrše u MAXIMA razvojnom centru na dnevnom nivou i periodično u ovlašćenim institutima i laboratorijama.

Uvođenjem i strogom primenom standarda u području zaštite životne okoline ISO 14001 i zaštite na radu OHSAS 18001, što je kazano odgovarajućim sertifikatima, prilikom proizvodnje i poslovanja MAXIMA ne utiče negativno na životnu okolinu i obezbeđuje bezbedne uslove rada.

Ostale informacije

Tehnička uputstva navedena u ovom tehničkom listu su izrađena na osnovu prakse i iskustva, sa težnjom da se ugradnjom proizvoda postignu željeni rezultati. Za sve štete proistekle iz neadekvatnog izbora proizvoda i neprofesionalne ugradnje, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo na eventualne kasnije revizije i dopune.